PARASILICO AM85-2 (T)



PROPIEDADES

- Sellador neutro monocomponente (RTV-1) a base de silicona oxima
- Muy fácil de aplicar
- Se adhiere sobre casi todos los materiales de construcción
- Elasticidad permanente
- Elevada resistencia al envejecimiento, a la intemperie y a los rayos UV

APLICACIONES

- Se adhiere sin imprimador sobre casi todos los materiales de construcción, como aluminio, azulejos esmaltados, poliéster, abs, poliestireno, latón, acero, acero inoxidable, maderas tratadas, pvc duro, cristal, etc. Se puede aplicar a superficies alcalinos como hormigón y ladrillo. Se recomienda usar una imprimación.
- Parasilico AM85-2 T es adecuado para aplicaciones con carga de agua permanente, siempre que el uso de una imprimación.

ESPECIFICACIONES

Sellador no endurecida	
Tipo de masilla	Polisiloxanos
Sistema de curado	Por la humedad del aire
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	25 min. (AM85-2) 10 min. (AM85-2 T)
Velocidad de curado (23°C y 50% H.R.)	2,5 - 3 mm después de 24 horas
Densidad: ISO 1183	1,34 g/ml (AM85-2) 1 g/ml (AM85-2 T)
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	15 meses
Sellador endurecida	
Dureza Shore A: ISO 868	22 (AM85-2) 13 (AM85-2 T)
Recuperación elástica: ISO 7389	>90%
Deformación máxima admisible: ISO 11600	25%
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339	0,38 N/mm² (AM85-2) 0,25 N/mm² (AM85-2 T)
% resistencia a la ruptura: ISO 8339	280% (AM85-2) 310% (AM85-2 T)
VOC	<100 g/l
Resistencia a la temperatura	-50°C - +150°C

EMBALAJE Y COLOR

12 cartuchos de 300 ml/caja - 100 cajas/pallet

Parasilico AM85-2: RAL 9003 blanco señales, RAL 9010 blanco, negro, RAL 7004 gris, RAL 7016 antracita gris, RAL 7035 gris luminoso, RAL 1015
Parasilico AM85-2 T: Transparante, transparente/gris, blanco nieve

20 émbolos de 600 ml/caja - 45 cajas/pallet

Parasilico AM85-2: RAL 9010 blanco, RAL 9011 negro
Parasilico AM85-2 T: Transparante

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

MODO DE EMPLEO

Preparación
Las superficies deben estar secas y limpias, si fuese necesario, desengrasar con **Parasilico Cleaner**, MEK, alcohol de quemar o etanol. En caso de necesidad, aplicar un imprimador. Se recomienda realizar pruebas de adherencia. El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Imprimación

Sustratos absorbentes	**Silicone Primer Porous Surfaces**	Transparente	Tiempo de secado ± 60 min.
Sustratos no absorbentes	**Silicone Primer Non-porous Surfaces**	Transparente	Tiempo de secado ± 60 min.

Aplicar
- Con pistola manual o neumática. El tamaño y la forma de la junta es muy importante. Evite las juntas delgadas.
- Es importante una buena ventilación durante la colocación y el curado.
- No aplicar carga térmica, mecánica o química antes del secado completo.

Dimensiones de las juntas
- Ancho de junta adecuado: de 5 mm a 30 mm.
- Juntas con un ancho de hasta 10 mm: la profundidad de la junta debe ser igual al ancho de la junta.
- Juntas de más de 10 mm de ancho: profundidad de junta = (ancho de junta/3) + 6 mm.

Acabado
- Suave antes formación de película con una paleta humedecida con agente de herramientas **Perfect Joint Tooling Agent** y/o **Perfect Joint Tool**.
- Evite que el agente de herramientas termine en la superficie antes de aplicar la lechada de silicona. La silicona no se adhiere a una superficie húmeda.

Limpiar
- Antes de endurecimiento: las herramientas, las superficies y los residuos aún sin secar pueden eliminarse con **Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner** o **Cleaning Wipes.**
- Después de endurecimiento: eliminar mecánicamente el sellante seco. Los residuos pueden eliminarse con **Silicone Remover.**

Reparación Utilizar el mismo producto.

SEGURIDAD Consulte el envase o la ficha de seguridad para obtener información adicional.

PUNTOS DE ATENCIÓN
- No es compatible con el sello de borde del acristalamiento aislante y la película de PVB de vidrio de seguridad. Evite el contacto directo.
- Los colores blancos y transparentes pueden amarillear la luz en ausencia total de luz UV o a través del contacto con humo o detergentes.
- Parasilico AM85-2 no es adecuado para aplicaciones con carga de agua permanente.
- Para aplicaciones sanitarias, se recomienda Parasilico Prestige (T), Parasilico Sanitair N (T) o Parasilico Premium T.
- Utilice Parasilico Prestige Colour T en aplicaciones de piscinas.
- No utilizar sobre piedra natural (tinción). En piedra natural use Parasilico Prestige (T) o Parasilico NS (T).
- Use Paracol Miroseal para pegar espejos.
- Use Parasilico PL en poliacrilato y policarbonato.
- En sustratos de PE, PP, PTFE (teflón®) y bituminosos no hay adherencia.
- No pintable.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS
- CE - Cumple con los requisitos de los estándares: ISO 11600 F&G - 25 LM
- SNJF - Société National du Joint Français: Parasilico AM85-2 - FACADE n° 4395 - VITRAGE n° 4398 Parasilico AM85-2 T - FACADE n° 4401 - VITRAGE n° 4404

CE

22
DL Chemicals

EN 15651-1
F EXT - INT
EN 15651-2 G
No. DoP (Colours)
MP0020092
No. DoP (Transparent base)
MP0020093

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

snjf

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**