HOJA DE DATOS TÉCNICOS

# SUPERFIX

## PROPIEDADES

- Adherencia inicial muy elevada (‘high tack’)
- Cinta de espuma acrílica transparente autoadhesiva de doble cara (1 mm de grosor)
- Con forro de película de PE roja
- Adherencia muy fuerte y permanente
- Buena adherencia en combinación con muchos plásticos
- Resistente a disolventes, humedad, rayos UV y calor

## APLICACIONES

- Uso interior y exterior.
- Se adhiere a muchos tipos de sustratos como metal, madera, vidrio, plásticos,...
- Alternativa a las fijaciones permanentes como colas líquidas, soldaduras, remaches...
- Industria del automóvil: fijación de molduras y embellecedores exteriores a la carrocería, montaje de emblemas y espejos retrovisores, pegado de contrapesos de equilibrado de ruedas.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| Tipo de producto | Acrilatos |
| Densidad (g/ml) | 1 |
| Resistencia a la tracción (N/mm²) | 0.69 (ASTM D897 (>24h)) |
| Resistencia a la cizalladura: ASTM D1002 (después de 24 horas) | 0.48 N/mm² |
| Resistencia a la tracción: ASTM D897 (después de 24 horas) | 0.69 N/mm² |
| Temperatura de aplicación | +10°C - +30°C |
| Resistencia a la temperatura | -40°C - +90°C (+150 durante 4 h) |
| Resistencia al pelado: ASTM D3330 (>24h) (180°) | 26.50 N/25 mm |
| Conservación del producto sin abrir | 24 meses |
| Condiciones de almacenaje | Almacenar en un lugar seco y fresco a +15°C a +25°C. |

| EMBALAJE Y COLOR |
|---|
| Transparente |
| 12 mm : 68 x rollo 33M/caja - 680 unidades/palet |
| 19 mm : 43 x rollo 33M/caja - 430 unidades/palet |

## MODO DE EMPLEO

### Preparación

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasilico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

### Aplicar

- Presione los sustratos muy firmemente para obtener la máxima fuerza adhesiva.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

**DL Chemicals nv**
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 01-07-2025

- Las propiedades del producto pueden cambiar bajo la influencia de la composición de los sustratos, impurezas en o sobre los sustratos, condiciones de almacenamiento, condiciones ambientales durante la aplicación...

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

**DL Chemicals nv**
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 01-07-2025