HOJA DE DATOS TÉCNICOS

HYDROBLOCKER 3K

PROPIEDADES

- Imprimación de humedad y adherencia de 3 componentes a base de epoxi
- Adecuado para la mayoría de las soleras
- Bloquea la humedad ascendente
- Bloquea la humedad residual en la solera
- Mejora la adhesión de cola de parqué en soleras
- No contiene disolventes ni agua
- No contiene COV
- Inodoro

APLICACIONES

- Verlijmen van ABS.
- No es adecuado como barrera contra la humedad.
- Impermeabilización de soleras de cemento y concreto con un porcentaje de humedad restante de hasta 5% (medido con higrómetro de carburo).
- Adecuado como barrera contra la humedad para superficies no absorbentes y absorbentes con un porcentaje de humedad restante de hasta 5% (medido con higrómetro de carburo).
-

ESPECIFICACIONES	
Densidad (g/ml)	1.57
Consistencia	Pasta líquida
Proporción de mezcla	15:30:55
Temperatura de aplicación	+10°C - +35°C
Secado al polvo / (ligeramente) transitable (mín.)	288
Instalación del piso (horas)	Min. 12- max. 48
Sistema de curado	Cura por reacción química
Tiempo abierto a 23°C y 50% H.R.	40 - 60 minutos
VOC	0 g/l
Viscosidad (mPa.s, Brookfield)	35,000
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR
2 x balde 10KG/caja - 100 unidades/palet Blanco

MODO DE EMPLEO

Preparación

- Pulimentar/rasper las superficies lisas para aumentar la superficie de contacto.
- Cualquier fisura o grieta debe repararse con mortero sintético que se puede obtener mezclando Hydroblocker 2K con arena de cuarzo.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 28-04-2024

- La superficie debe estar permanentemente seca, limpia y libre de polvo, pintura, piezas sueltas.... y debe conservar su presión y forma. Compruebe si la superficie cumple con las normas y reglamentos técnicos aplicables.

Aplicar

- Aplicar una capa uniforme de Hydroblocker 3K sobre la solera.
- Cuando se aplica con rodillo o brocha, la mezcla debe diluirse al 5% con agua.
- Para una impermeabilización óptima, aplique una 2ª capa de forma transversal, después de al menos 12 horas de secado de la 1ª capa.
- El consumo recomendado de las capas juntas sobre subsuelos no absorbentes es de 500 gr/m², sobre suelos absorbentes de 750 gr/m². Si se aplica una capa demasiado gruesa, pueden producirse grietas.

Acabado

- Para la instalación del suelo de parqué, utilice el adhesivo de polímero híbrido de 1 componente Parabond Parquet o el adhesivo de 2 componentes Paracol Parquet 2C PU.

Limpiar

- Antes de curado: las herramientas, las superficies y los residuos aún sin secar pueden eliminarse con agua
- Después de curar, retire mecánicamente los elementos endurecidos.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No se puede utilizar para aplicaciones exteriores.
- No apto para suelos de anhidrita excesivamente húmedos (> 0,5% de humedad, medido con higrómetro de carburo), para evitar que la solera se “pudra”.
- No apto para la aplicación directa de colas a base de agua, como Paracol Universal Flooring. Para tales aplicaciones se ha de aplicar primero Hydroblocker 3K, lije y use DL Egaline o DL Maxi Egaline.
- No apto para nivelar superficies irregulares.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 28-04-2024