

**APLICACIONES**

- Apto para pegar parquet en suelos con suelo radiante.
- Para suelos de interior: parquet, vinilo, linóleo LVT, corcho, moqueta, laminado, baldosas.
- Apto para calefacción por suelo radiante.
- No se recomienda en combinación con epoxi (mala adherencia).
- Las superficies adecuadas son: soleras de cemento, hormigón rugoso, elementos de hormigón prefabricado, capas de mortero, suelos de baldosas antiguas, hormigón pulido.

ESPECIFICACIONES

Consistencia	Polvo
Proporción de mezcla	5 litros de agua por 20 kg de polvo ($\pm 25\%$)
Temperatura de aplicación	+5°C - +30°C
Resistencia a la presión NBN EN 13813 después de 28 días (N/mm ²) = clase C30	± 29
Resistencia a la presión NBN EN 13813 después de 4 horas (N/mm ²)	± 12
Resistencia a la presión NBN EN 13813 después de 7 días (N/mm ²)	± 25
Resistencia a la presión NBN EN 13813 después de 24 horas (N/mm ²)	± 18
Resistencia a la flexión NBN EN 13813 después de 24 horas (N/mm ²)	± 5
Resistencia a la flexión NBN EN 13813 después de 28 días (N/mm ²) = clase F7	± 6
Resistencia a la flexión NBN EN 13813 después de 4 horas (N/mm ²)	$\pm 3,5$
Resistencia a la flexión NBN EN 13813 después de 7 días (N/mm ²)	$\pm 5,5$
Espesor total máximo de la capa (mm)	10
Tiempo abierto a 23°C y 50% H.R.	25 minutos (una temperatura más alta acorta el tiempo abierto)
Contenido de humedad después de 24 h (a 5 mm) NBN EN 13813	$\pm 4\%$
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +15°C a +25°C.

EMBALAJE Y COLOR**bolsa 20kg - 50 unidades/palet****MODO DE EMPLEO****Preparación**

- Pulimentar/raspar las superficies lisas para aumentar la superficie de contacto.
- Aplicar una capa de nivelación en superficies irregulares como DL Egaline o DL Maxi Egaline.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- El suelo radiante debe dilatarse por lo menos 48 horas antes de la instalación.
- Cuando se apliquen soleras sobre calefacción por suelo radiante, el contenido de humedad residual de las mismas deberá ser $\leq 1,8\%$ (medición de Carburo de Calcio).

Imprimación

- Imprimir previamente los sustratos muy absorbentes con Primer WB o Primer PU Turbo.
- Las superficies densas, lisas y no absorbentes (como el hormigón pulido, las baldosas cerámicas...) primero deben desengrasarse y pulirse/lijarse, y luego pretratarse con DL Egaline Primer.
- Recrecidos de cemento u hormigón con una cavidad de humedad residual $\leq 5\%$ CM (medición del método Carbide) con 2 capas de Hydroblocker 2K y lijado (para el procesamiento, consulte la ficha técnica Hydroblocker 2K).
- Para suelos sujetos a subida de humedad, imprimir con Hydroblocker 3K y lijar (para el tratamiento, ver ficha técnica Hydroblocker 3K).

Aplicar

x

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- Não aplicar em caso de exposição a chuva ou geada.
- No se puede utilizar para aplicaciones exteriores.
- No aplicar sobre suelos mojados o sobre superficies inestables (p. ej. madera).
- Producto listo para usar. No se puede añadir cemento, arena u otros aditivos.
- No debe entrar en contacto con yeso (anhidrita) durante el curado.
- No aplicar bajo el sol directo.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales