



PROPIEDADES

- Masilla a base de aceite de linaza y carbonato de calcio
- Posee una excelente adherencia sobre soportes limpios y secos
- Excelente adherencia
- Sin contracción
- Debe ser repintado tan pronto como se forme suficiente piel (aplicar la primera capa dentro de 7-21 días, aplicar la capa final dentro de 28 días)

APLICACIONES

- Sellado de juntas de acristalamiento para acristalamiento simple en, por ejemplo, invernaderos.

ESPECIFICACIONES

Densidad (g/ml)	2.1
Temperatura de aplicación	+5°C - +30°C
Característica	Formación y endurecimiento de la piel.
Contracción: ISO 10563	Nulo
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +15°C a +25°C.

EMBALAJE Y COLOR

12 x lata 1KGP/caja - 720 unidades/palet

Blanco

balde 5kgp - 150 unidades/palet

Blanco

24 x lata 500GRP/caja - 1344 unidades/palet

Blanco

MODO DE EMPLEO

Preparación

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasílico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Aplicar

- Aplicar la masilla de forma tradicional.
- En caso de soportes no porosos, es obligatorio el uso de un endurecedor, de lo contrario la masilla se vulcanizaría muy lentamente.

Dimensiones de las juntas

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- Dimensiones de la junta mínimo 10 x 10 mm, máximo 25 x 25 mm

Pintar

- No pinte con pintura que contenga disolventes fuertes como el xileno.
- Debe pintarse, porque la masilla se descascarilla demasiado rápido y no se puede mover lo suficiente si no se pinta. La masilla pintada no se endurecerá tanto porque el aire ya no puede manejarla correctamente.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No apto para su uso en poliacrilato y policarbonato
- No apto para sellar vidrio laminado y doble acristalamiento.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales