

**APLICACIONES**

- Puede utilizarse como adhesivo para espejos sin ayuda de cola para pasta.
- Encolado de paneles en combinación con Parabond 600.

ESPECIFICACIONES

Densidad: DIN 53420 (g/cm ³)	0.064
Adhesión a 180° - 30 min. en acero inoxidable: FTM1	>25 N/25 mm
Prueba de cohesión en acero inoxidable 1 kg - 25 mm x 25 mm: FTM 8	> 50 horas
Estiramiento: DIN 53455	MD 25 N/15 mm CD 20 N/15 mm
Alargamiento a la rotura: DIN 53455	MD 250% Cd 150%
Temperatura de aplicación	> +10°C
Conservación del producto sin abrir	12 meses

EMBALAJE Y COLOR

Blanco
0,8 x 12 mm : 26 x rollo 66M/caja - 650 unidades/palet
0,8 x 19 mm : 16 x rollo 66M/caja - 400 unidades/palet
1,6 x 12 mm : 26 x rollo 33M/caja - 650 unidades/palet
1,6 x 19 mm : 16 x rollo 33M/caja - 400 unidades/palet
3,2 x 12 mm : 26 x rollo 33M/caja - 650 unidades/palet
3,2 x 19 mm : 16 x rollo 33M/caja - 384 unidades/palet

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasílico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales