

**PROPIEDADES**

- Cola
- Elasticidad permanente
- Excelente adherencia en sobre casi todos los materiales de construcción
- Adherencia inicial muy elevada ('high tack')
- Se cura muy rápidamente a temperatura ambiente
- Sin disolventes

APLICACIONES

- Pegado de ciertos espejos especiales se recomienda realizar una prueba preliminar.
- Se adhiere sobre la mayoría de superficies secas y limpias como vidrio, aluminio, etc. Posee una excelente adherencia sobre madera tratada y PVC.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Polímero MS
Densidad (g/ml)	1.52
Resistencia a la temperatura	-40°C - +90°C
Sistema de curado	Reticulación por la humedad del aire
Velocidad de curado a 23°C y 50% H.R. (mm, después de 24h)	2
Tiempo de formación de la piel a 23°C y 50% H.R. (mín.)	25
Dureza Shore A: ISO 868	50
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339 (N/mm ²)	1.45
Módulo a ruptura: ISO 8339 (N/mm ²)	1.75
% Resistencia a la ruptura: ISO 8339	230
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

25 x cartucho 290ML/caja - 1200 unidades/palet
Gris

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasílico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..

Imprimación

- Para superficies altamente absorbentes recomendamos el uso de Hybrid & PU Primer (transparente o negro, tiempo de secado aprox. 15 min.).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

Aplicar

- El adhesivo debe aplicarse en rayas verticales de máximo 15 mm. Debe haber un espacio de al menos 5 mm entre los espejos y la pared. Los espejos pesados deben ser sujetados durante varias horas o días.

Limpiar

- Herramientas limpias con espíritu blanco
- Después de curar, retire mecánicamente los elementos endurecidos.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

- Clase de emisión de COV francesa A+



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales