## **PARAPLAST SUPER**



## **PROPIEDADES**

- · Alta resistencia al envejecimiento
- Autoadhesivo por una cara
- Compatible con silicona, tiokol u otros compuestos para juntas
- Resistente al agua salada, los productos químicos, el jabón y los detergentes
- Células cerradas
- Sin plastificantes

## **APLICACIONES**

• Apto para marcos de aluminio, PVC y madera

ESPECIFICACIONES	
Resistencia final completa (horas)	0.033
Resistencia a la presión: DIN 53577	30%: 0,05 N/mm² 50%: 0,12 N/mm² 70%: 0,25 N/mm²
Permeabilidad al vapor de agua a 2 mm de espesor: DIN 53122 (por 24 horas)	1.8 g/m²
Absorción de agua	Na 7 dagen: 0,7%, na 28 dagen: 0,8% (DIN 53428)
Resistencia a la temperatura	-80°C - +100°C
Conservación del producto sin abrir	12 meses

MBALAJE Y COLOR
ris
x 2 mm : 26 x rollo 5X 20M/caja - 650 unidades/palet
x 3 mm : 20 x rollo 5X 20M/caja - 500 unidades/palet
x 4 mm : 16 x rollo 5X 20M/caja - 400 unidades/palet
x 5 mm : 22 x rollo 5X 10M/caja - 550 unidades/palet
5 x 2 mm : 12 x rollo 5X 20M/caja - 600 unidades/palet
5 x 3 mm : 12 x rollo 5X 20M/caja - 300 unidades/palet
0 x 3 mm : 8 x rollo 5X 30M/caja - 400 unidades/palet
0 x 5 mm : 32 x rollo 10M/caja - 800 unidades/palet
0 x 3 mm : 4 x rollo 5X 30M/caja - 120 unidades/palet

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales



Última Actualización: 03-11-2025