

**PROPIEDADES**

- Alta resistencia al envejecimiento
- Autoadhesivo por una cara
- Compatible con silicona, tiokol u otros compuestos para juntas
- Resistente al agua salada, los productos químicos, el jabón y los detergentes
- Células cerradas
- Sin plastificantes

APLICACIONES

- Apto para marcos de aluminio, PVC y madera

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| Resistencia final completa (horas) | 0.033 |
| Resistencia a la presión: DIN 53577 | 30%: 0,05 N/mm ² 50%: 0,12 N/mm ² 70%: 0,25 N/mm ² |
| Permeabilidad al vapor de agua a 2 mm de espesor: DIN 53122 (por 24 horas) | 1.8 g/m ² |
| Absorción de agua | Na 7 dagen: 0,7%, na 28 dagen: 0,8% (DIN 53428) |
| Resistencia a la temperatura | -80°C - +100°C |
| Conservación del producto sin abrir | 12 meses |

EMBALAJE Y COLOR

Gris

9 x 2 mm : 26 x rollo 5X 20M/caja - 650 unidades/palet

9 x 3 mm : 20 x rollo 5X 20M/caja - 500 unidades/palet

9 x 4 mm : 16 x rollo 5X 20M/caja - 400 unidades/palet

9 x 5 mm : 22 x rollo 5X 10M/caja - 550 unidades/palet

15 x 2 mm : 12 x rollo 5X 20M/caja - 600 unidades/palet

15 x 3 mm : 12 x rollo 5X 20M/caja - 300 unidades/palet

20 x 3 mm : 8 x rollo 5X 30M/caja - 400 unidades/palet

30 x 5 mm : 32 x rollo 10M/caja - 800 unidades/palet

40 x 3 mm : 4 x rollo 5X 30M/caja - 120 unidades/palet

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los características técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.