HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PARAPLAST SUPER

APLICACIONES

- Apto para marcos de aluminio, PVC y madera

ESPECIFICACIONES	
Densidad: DIN 53420 (g/cm³)	0.033
Resistencia a la presión: DIN 53577	30%: 0,05 N/mm² 50%: 0,12 N/mm² 70%: 0,25 N/mm²
Permeabilidad al vapor de agua a 2 mm de espesor: DIN 53122 (por 24 horas)	1.8 g/m²
Absorción de agua	Na 7 dagen: 0,7%, na 28 dagen: 0,8% (DIN 53428)
Resistencia a la temperatura	-80°C - +100°C
Conservación del producto sin abrir	12 meses

EMBALAJE Y COLOR
Gris
9 x 2 mm : 26 x rollo 100M/caja - 650 unidades/palet
9 x 3 mm : 20 x rollo 100M/caja - 500 unidades/palet
9 x 4 mm : 16 x rollo 100M/caja - 400 unidades/palet
9 x 5 mm : 22 x rollo 50M/caja - 550 unidades/palet
15 x 3 mm : 12 x rollo 100M/caja - 300 unidades/palet
20 x 3 mm : 68 x rollo 30M/caja - 1700 unidades/palet
30 x 5 mm : 40 x rollo 10M/caja - 1000 unidades/palet
40 x 3 mm : rollo 30m - 374 unidades/palet

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 27-04-2024