

**PROPIEDADES**

- Sellador de silicona acética monocomponente
- Elasticidad permanente
- Muy buena procesabilidad
- Gran resistencia , a la intemperie y a las altas y bajas temperaturas
- Excelente adherencia en sobre casi todos los materiales de construcción
- Elevada resistencia al envejecimiento y a la intemperie
- Excelente adherencia en superficies no porosas como vidrio, cerámica, esmalte...

**APLICACIONES**

- Sellado de acuarios en perfiles de vidrio.

**ESPECIFICACIONES**

|                                                            |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto                                           | Polisiloxanos                                                                                    |
| Densidad (g/ml)                                            | 1.03                                                                                             |
| Consistencia                                               | Pasta                                                                                            |
| Temperatura de aplicación                                  | +5°C - +40°C                                                                                     |
| Resistencia a la temperatura                               | -60°C - +180°C                                                                                   |
| Sistema de curado                                          | Reticulación por la humedad del aire                                                             |
| Velocidad de curado a 23°C y 50% H.R. (mm, después de 24h) | 1 - 2                                                                                            |
| Tiempo de formación de la piel a 23°C y 50% H.R. (mín.)    | 18                                                                                               |
| Dureza Shore A: ISO 868                                    | 13                                                                                               |
| Recuperación elástica: ISO 7389                            | > 90%                                                                                            |
| Deformación máxima admisible: ISO 11600                    | 25%                                                                                              |
| Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339 (N/mm²)            | 0.45                                                                                             |
| % Resistencia a la ruptura: ISO 8339                       | 190                                                                                              |
| Conservación del producto sin abrir                        | 15 meses                                                                                         |
| Condiciones de almacenaje                                  | Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C.<br>Mantener alejado de la luz solar directa. |

**EMBALAJE Y COLOR**

**25 x cartucho 300ML/caja - 1200 unidades/palet**

Transparente, Negro

**MODO DE EMPLEO****Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasilico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- Es importante una buena ventilación durante la colocación y el curado.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

### Imprimación

- Sustratos absorbentes: Silicone Primer Porous Surfaces (transparente, tiempo de secado  $\pm$  60 min.).
- Sustratos no absorbentes: Silicone Primer Non-Porous Surfaces (transparente, tiempo de secado  $\pm$  60 min.).
- El uso de una imprimación puede ser necesario en soportes muy porosos, en caso de dificultad de adherencia o en condiciones de uso exigentes.

### Aplicar

- Aplique el producto del cartucho/bolsa con una pistola de calafateo manual o neumática.
- El tamaño y la forma de la junta es muy importante. Evite las juntas delgadas.
- No aplicar carga térmica, mecánica o química antes del secado completo.

### Dimensiones de las juntas

- Anchos de junta adecuados de 5 mm a 30 mm
- En juntas con una anchura de hasta 10 mm: la profundidad de la junta debe ser igual a su anchura. En juntas más de 10 mm: profundidad de la junta = (anchura de la junta/3) + 6 mm.

### Acabado

- Suave antes formación de la piel con una paleta (Perfect Joint Tool) humedecida con agente de herramientas (Perfect Joint Tooling Agent)
- Evite que el agente de herramientas termine en la superficie antes de aplicar la lechada de silicona. La silicona no se adhiere a una superficie húmeda.

### Limpiar

- Las herramientas, superficies y residuos sin curar se pueden eliminar con Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner o Cleaning Wipes. El resto de la silicona se puede eliminar con Silicone Remover después del curado
- Después de curar, retire mecánicamente los elementos endurecidos.

### Reparación

Utilizar el mismo producto.

## SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.


### PUNTOS DE ATENCIÓN

- No apto para su uso en poliacrilato y policarbonato
- No apto para su uso en plásticos.
- No utilizar sobre superficies alcalinas.
- No apto para juntas de acristalamiento.
- La corrosión ácida puede ocurrir con ciertos metales como aluminio, hierro, zinc, etc.
- Solo apto para acuarios construidos según la norma DIN 32622, dimensiones máximas 60x40x40cm. Respete los grosores de vidrio adecuados.

### AUTORIZACIONES TÉCNICAS

- Clase de emisión de COV francesa A+

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales