HOJA DE DATOS TÉCNICOS

CORDóN DE POLIETILENO PARA RELLENO DE JUNTAS DE DILATACIóN

PROPIEDADES

- Cordón de sellado redondo extruido con estructura cerrada.
- Inodoro
- Fisiológicamente neutral
- Buena resistencia química
- Completamente libre de CFC y HCFC (ODP = 0)

APLICACIONES

- Extremadamente adecuado para juntas juntas de dilatación.
- Desarrollado para su uso en juntas estáticas y en movimiento con diferentes formas de expansión.
- Ayuda a reducir la cantidad de sellante utilizado y está pensado como relleno de juntas.
- Juntas de dilatación en paredes, acristalamientos, tabiques
- Se ha desarrollado para su uso con materiales de sellado en frío como: silicona, poliuretano, polímeros híbridos, polisulfuro, butilo, tiokol y selladores acrílicos, etc.
- Juntas en pavimentos y baldosas, pero también en construcciones prefabricadas de hormigón o ladrillo

ESPECIFICACIONES	
Tipo de producto	Espuma de PE con celdas cerradas
Densidad: DIN 53420 (g/cm³)	0.025
Absorción de agua	<0,5 vol.% (DIN 53495)
Valor de aislamiento: ISO 10456 (W/mK)	0.05
Resistencia a la temperatura	-40°C - +100°C
Clase de reacción al fuego DIN4102-1	B2
Conservación del producto sin abrir	12 meses

EMBALAJE Y COLOR
Gris
6 mm lleno : caja 1500m - 18 unidades/palet
8 mm lleno : caja 900m - 18 unidades/palet
10 mm lleno : caja 600m - 18 unidades/palet
13 mm lleno : caja 400m - 18 unidades/palet
15 mm hueco : bolsa 250m - 18 unidades/palet
20 mm hueco : bolsa 150m - 18 unidades/palet
25 mm hueco : bolsa 100m - 18 unidades/palet
30 mm hueco : bolsa 80m - 18 unidades/palet
40 mm hueco : rollo 120m - 18 unidades/palet
50 mm hueco : rollo 84m - 18 unidades/palet

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 28-04-2024