HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PARAROOF QUICK PRIMER

APLICACIONES

- Verlijmen van ABS.
- Fijación de superficies con polvo y absorbentes.
- Como capa de adhesión para la aplicación de materiales de cubierta o productos de renovación bituminosos.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de producto	Betún y disolventes
Densidad (g/ml)	0.89
Consistencia	Líquido
Viscosidad	9 - 14 mm²/sec (Ubbelohde 40°C)
Tiempo de secado (según el grosor de la capa y las condiciones atmosféricas)	30 minutos
Temperatura de aplicación	+5°C - +30°C
Contenido de materia seca	±46%
Conservación del producto sin abrir	36 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en posición vertical en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C.

EMBALAJE Y COLOR
2 x lata 5L/caja - 120 unidades/palet Negro

MODO DE EMPLEO

Preparación

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Revuelva bien el producto
- Elimine las algas verdes con un cepillo duro.

Aplicar

- Aplicar en una capa fina.
- Deje que se seque por completo antes de continuar trabajando.
- Aplicar con un pincel o rodillo.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 27-04-2024

Consumo

Bitumen: 5 m²/l, Hormigón: 3-4 m²/l, Metal y cemento de fibra: 10 m²/l

Limpiar

- Herramientas limpias con espíritu blanco.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 27-04-2024