

**PROPIEDADES**

- Cola fría bituminosa flexible
- Reforzado con fibras
- Nivelada pequeñas irregularidades

APLICACIONES

- Adherir la capa de sellado bituminosa sin riesgo de incendio en diversas superficies como techos bituminosos, concreto, aislamiento, metal, etc.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Betón con refuerzo de fibras, aditivos y disolventes
Densidad (g/ml)	1.15
Consistencia	Pasta líquida
Viscosidad	31.000 - 46.000 mPa.s (Haake 25°C)
Tiempo de curado	24 horas
Temperatura de aplicación	+5°C - +35°C
Contenido de materia seca	±80%
Conservación del producto sin abrir	36 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en posición vertical en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C.

EMBALAJE Y COLOR

lata 5kg - 120 unidades/palet
Negro

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Revuelva bien el producto

Imprimación

- Sobre una superficie muy absorbente o muy polvorienta (hormigón, cemento, etc.) aplicar previamente una mano de Pararoom Quick Primer (tiempo de secado 30 min).

Aplicar

- Aplicar en una capa.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- Desenrolle las láminas para techos y presiónelas en el adhesivo, con superposiciones de 8 cm sin adhesivo. Para los acabados detallados, bordes sobresalientes y superposiciones, fije con Pararof Super y selle con Pararof Super o Pararof Bitumen.
- Aplicar con una escobilla o pincel.
- Aplicar peso a los bordes de las rollos de techo pegados durante el secado y hasta un mes después de la aplicación para obtener resultados máximos.

Consumo

1 - 1,5 kg/m² dependiendo de la porosidad del sustrato

Limpiar

- Herramientas limpias con espíritu blanco.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- El uso de Pararof Cold Glue se limita a una pendiente del <15% de la cubierta plana.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales