

**PROPIEDADES**

- Excelente adherencia en sobre casi todos los materiales de construcción
- Elevada resistencia a los rayos UV
- Excelente flexibilidad
- Elevada resistencia al envejecimiento y a la intemperie
- Excelente resistencia a la humedad
- Reforzado con fibras
- Se puede aplicar en frío, directamente del envase
- Tixotrópico: no puede gotear, fluir o derramarse y no hace hilos
- No contiene amianto

APLICACIONES

- Reparación de canalones y tuberías de drenaje.
- Acabado impermeable de detalles de techos complejos como cúpulas, elevaciones, lucernarios, chimeneas, conductos de ventilación, canalones, etc.
- Sellado de superficies bituminosas, techos, rollos de techo, tejas, placas de aislamiento, etc
- Sellado impermeable de juntas, costuras y cierres de borde de techo.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Betún, caucho, resina, polímeros, fibras
Densidad (g/ml)	1.33
Consistencia	Pasta
Temperatura de aplicación	+5°C - +30°C
Sistema de curado	Secado físico
Consistencia: ISO 7390	Nulo
Conservación del producto sin abrir	36 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

12 x cartucho 300ML/caja - 1200 unidades/palet
Negro

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Se recomienda realizar pruebas en cada superficie.
- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
- Probar la compatibilidad del producto con poliestireno y otros paneles aislantes.

Imprimación

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- Sobre una superficie muy absorbente o muy polvorienta (hormigón, cemento, etc.) aplicar previamente una mano de Pararoom Quick Primer (tiempo de secado 30 min).

Aplicar

- No aplicar carga térmica, mecánica o química antes del secado completo.
- Aplicar con una pistola de calafateo manual o espátula.

Limpiar

- Herramientas limpias con espíritu blanco
- Después de curar, retire mecánicamente los elementos endurecidos.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No apto para su uso en piedra natural.
- No es adecuado para su uso en EPDM.
- No apto para su uso en plásticos.
- En contacto con aceites minerales el producto se reblandece.
- No apto para su uso en placas de aislamiento que no son resistentes a los solventes.
- No apto para su uso en materiales plásticos que contengan plastificantes.
- Probar la compatibilidad del producto con poliestireno y otros paneles aislantes.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales