HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PARAROOF SEAL

PROPIEDADES

- Revestimiento impermeable
- Listo para usar
- Elasticidad permanente
- Muy buena procesabilidad
- Elevada resistencia a los rayos UV
- Puede aplicarse en superficies secas y ligeramente húmedas
- Elevada resistencia al envejecimiento y a la intemperie
- Alta viscosidad
- Sin disolventes
- Forma una barrera contra el vapor y una capa repelente al agua
- Bajo olor

APLICACIONES

- Ideal para aplicaciones verticales.
- Acabado impermeable de detalles de techos complejos como cúpulas, elevaciones, lucernarios, chimeneas, conductos de ventilación, canalones, etc.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de producto	Polímero MS
Densidad (g/ml)	1.4
Consistencia	Pasta líquida
Viscosidad	40.500 mPa.s
Temperatura de aplicación	+5°C - +35°C
Velocidad de curado a 23°C y 50% H.R. (mm, después de 24h)	3 - 4
Tiempo de formación de la piel a 23°C y 50% H.R. (mín.)	150
Temperatura del producto al aplicar	+5°C - +30°C
Dureza Shore A: ISO 868	30
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 37 (N/mm²)	0.86
Módulo à ruptura: ISO 37 (N/mm²)	1.49
% Resistencia a la ruptura: ISO 37	200
Contenido de materia seca	±98,5%
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en posición vertical en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C.

EMBALAJE Y COLOR
lata 2,5l - 210 unidades/palet Gris luminoso
lata 5l - 120 unidades/palet Gris luminoso

MODO DE EMPLEO

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 29-04-2024

Preparación

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Se ha de eliminar agua estanca, películas de agua o las gotas. Se consigue la mejor adhesión sobre una superficie seca, pero no es imprescindible que la base esté totalmente seca.
- Elimine las algas verdes con un cepillo duro.

Imprimación

- Sobre una superficie muy absorbente o muy polvorienta (hormigón, cemento, etc.) aplicar previamente una mano de Pararoof Quick Primer (tiempo de secado 30 min).

Aplicar

- Aplicar con un pincel.
- En caso de una rasgadura, junta o borde levantado, aplique Geotextil en la primera capa húmeda. Aplique una segunda capa de producto sobre la primera capa húmeda hasta que el Geotextil esté completamente cubierto y presione.

Consumo

Primera capa: 0,7 l/m²
Segunda capa (mojada sobre mojada): 0,5 l/m²

Limpiar

- Las herramientas, superficies y residuos sin curar se pueden eliminar con Parasilico Cleaner, Multi-Purpose Super Cleaner o Cleaning Wipes. El resto de la silicona se puede eliminar con Silicone Remover después del curado.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No apto para inmersión permanente.
- No es adecuado para su uso en PE, PP, PA, PTFE (teflón).
- No apto para su uso en poliacrilato y policarbonato
- No apto para su uso en piedra natural.
- Não aplicar em caso de exposição a chuva ou geada.
- No apto para juntas de dilatación.
- Utilizable durante un máximo de 1 mes después de la apertura. El producto no debe mezclarse con una película formada.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 29-04-2024