

**PROPIEDADES**

- La tira de fijación autoadhesiva permite una instalación muy sencilla y totalmente oculta de la cinta de película.
- Estirable
- La cinta está compuesta por un velo recubierto permeable al vapor.
- Enlucible
- La capa de fieltro garantiza la evacuación segura y fiable de la lluvia batiente y la humedad.

APLICACIONES

- Adecuado para trabajos de renovación y obra nueva.
- Paraband Exterior para un acabado hermético al aire y abierto a la difusión de vapor en la cara exterior de carpintería, muros cortina, marcos de ventanas, tableros OSB y contrachapados, revestimientos de fachada, etc.
- Alta fuerza adhesiva de la banda de fijación en todo tipo de marcos de ventanas y soportes habituales (hormigón, madera, ladrillo, silicato cálcico, aluminio, ...).

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Velo recubierto (fieltro)
% Resistencia a la ruptura longitudinal / transversal: EN12311	110% +/-30 / 130% +/-30
Resistencia a la intemperie y a los rayos UV	3 meses
Estanqueidad a la lluvia torrencial: EN 1027	> 1200Pa
Valor Ud	2m +/- 0,5
Resistencia a la tracción (N/mm ²)	Longitudinal: 210N/50mm +/-30 (EN 12311-2/A) / Transverse: 140N/50mm +/-20 (EN 12311-2/A)
Resistencia al agua	> 400cm
Hermeticidad: EN 12114	< 0,01m ³ /h.m
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Resistencia a la temperatura	-40°C - +80°C
Peso	folie: 120 g/m ² (+/-10%) (EN 1819-2)
Clase de reacción al fuego EN13501-1	E
Naturaleza Del Adhesivo	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
Peso Del Adhesivo	230 g/m ²
Espesor Del Adhesivo	+/- 0,23 mm
Fuerza Adhesiva	>= 35N/25mm (DIN EN 1939(2003))
Resistencia A La Temperatura Del Adhesivo	-40°C - +100°C
Conservación del producto sin abrir	240 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

Negro
100 mm : 6 x rollo 25M/caja - 360 unidades/palet
150 mm : 4 x rollo 25M/caja - 240 unidades/palet
200 mm : 4 x rollo 25M/caja - 192 unidades/palet

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

250 mm : 2 x rollo 25M/caja - 120 unidades/palet
300 mm : 2 x rollo 25M/caja - 120 unidades/palet

MODO DE EMPLEO

Preparación

- La superficie debe estar permanentemente seca, limpia y libre de polvo, pintura, piezas sueltas.... y debe conservar su presión y forma. Compruebe si la superficie cumple con las normas y reglamentos técnicos aplicables.

Aplicar

- Al instalar alrededor de la carpintería aplique siempre el principio de tejas (comience por la parte inferior, luego los lados y finalmente la parte superior).
- Retire la lámina protectora estrecha y fíjela a la carpintería.
- Retire las partes adyacentes para que se realice una conexión con la obra bruta.
- Acabado de esquina realizando un corte desde la esquina exterior libre hasta la esquina interior a 45°.
- Presione todo el conjunto con un rodillo de presión duro.
- Verifique la adhesión después de 30 minutos; si la adhesión es insuficiente, utilice una imprimación.

Limpiar

- El adhesivo de residuos se puede eliminar con Parasilico Cleaner. La piel se puede limpiar con agua y jabón.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- En sustratos porosos se recomienda un ancho de 8 cm.
- No utilizar en uniones donde exista riesgo de agua estancada sobre la capa adhesiva, por ejemplo en balcones, terrazas o galerías.
- El producto es adecuado únicamente para aplicaciones por encima del nivel del terreno.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales