

**PROPIEDADES**

- El cinturón consiste en una combinación hermética de película y vellón
- La tira de fijación autoadhesiva permite una instalación muy sencilla y totalmente oculta de la cinta de película.
- Se puede enlucir y pintar
- Estirable

APLICACIONES

- Adecuado para trabajos de renovación y obra nueva.
- Paraband W Interior para el sellado hermético de la junta de unión interior de la ventana.
- La banda de fijación aplica una gran fuerza adhesiva a todo tipo de marcos de ventana.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	PES_PE_PES
Espesor: DIN 53855 (mm)	0.48
Resistencia a la intemperie y a los rayos UV	3 meses
Valor SD	ca. 39 m (DIN 4108 T.3)
Resistencia al agua	> 3000 mm (DIN EN 20811)
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Resistencia a la temperatura	-40°C - +80°C
Peso: DIN 53854 (g/m²)	138
Fuerza de desgarro: DIN 53 857 a lo largo (N/5cm)	304
Fuerza de desgarro: DIN 53 857 transversal (N/5cm)	50
Alargamiento al desgarro: DIN 53 857 a lo largo (%)	23
Alargamiento al desgarro: DIN 53 857 transversal (%)	134
Densidad de difusión del vapor de agua: EN 53 122 (g/m² x d)	0.96
Hermeticidad: EN 1026	An ≤ 0,1
Clase de reacción al fuego DIN4102-1	B2
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

Rosado
100 mm : 4 x rollo 30M/caja - 192 unidades/palet
150 mm : 2 x rollo 30M/caja - 96 unidades/palet
200 mm : 2 x rollo 30M/caja - 96 unidades/palet
250 mm : rollo 30m - 48 unidades/palet
300 mm : rollo 30m - 48 unidades/palet

MODO DE EMPLEO**Preparación**

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- La superficie debe estar permanentemente seca, limpia y libre de polvo, pintura, piezas sueltas.... y debe conservar su presión y forma. Compruebe si la superficie cumple con las normas y reglamentos técnicos aplicables.

Limpiar

- El adhesivo de residuos se puede eliminar con Parasílico Cleaner. La piel se puede limpiar con agua y jabón.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales