HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PARABAND W EXTERIOR

APLICACIONES

- Adecuado para trabajos de renovación y obra nueva.
- Paraband W Exterior para un sellado abierto a prueba de lluvia intensa y difusión de vapor de la junta de unión de la ventana exterior.
- La banda de fijación aplica una gran fuerza adhesiva a todo tipo de marcos de ventana.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de producto	PES_PE_PES
Espesor: DIN 53855 (mm)	0.43
Resistencia a la intemperie y a los rayos UV	3 meses
Estanqueidad a la lluvia torrencial: EN 1027	> 600Pa
Valor SD	ca. 0.05 m
Resistencia al agua	> 2000 mm (DIN EN20811)
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Resistencia a la temperatura	-40°C - +80°C
Peso: DIN 53854 (g/m²)	123
Fuerza de desgarro: DIN 53 857 a lo largo (N/5cm)	301
Fuerza de desgarro: DIN 53 857 transversal (N/5cm)	34
Alargamiento al desgarro: DIN 53 857 a lo largo (%)	18
Alargamiento al desgarro: DIN 53 857 transversal (%)	132
Densidad de difusión del vapor de agua: EN 53 122 (g/m² x d)	930
Hermeticidad: EN 1026	An ≤ 0,1
Clase de reacción al fuego DIN4102-1	B2
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR
Blanco
150 mm : 2 x rollo 30M/caja - 96 unidades/palet
200 mm : 2 x rollo 30M/caja - 96 unidades/palet
300 mm : rollo 30m - 48 unidades/palet

MODO DE EMPLEO

Preparación

- La superficie debe estar permanentemente seca, limpia y libre de polvo, pintura, piezas sueltas.... y debe conservar su presión y forma. Compruebe si la superficie cumple con las normas y reglamentos técnicos aplicables.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 19-07-2025

Limpiar

- El adhesivo de residuos se puede eliminar con Parasilico Cleaner. La piel se puede limpiar con agua y jabón.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Última Actualización: 19-07-2025