PARACOL STRATI G



PROPIEDADES

- · Excelente adherencia
- · Con resinas de alta calidad y una mezcla de disolventes especiales
- Diseñado para el pegado vertical
- Fácil de usar sin drenar

APLICACIONES

- Pegado de paneles estratificados o laminados, perfiles de caucho o plástico, cuero, madera, chapas, aglomerados, contrachapados, corcho, fibrocemento, metales, solos o combinados.
- Ideal para aplicaciones verticales.
- Únicamente apto para uso en interiores.

ESPECIFICACIONES	
Tipo de producto	Policloropreno con resinas de alta calidad y una mezcla especial de disolventes sin aromáticos
Densidad (g/ml)	0.88
Consistencia	Gel
Temperatura de aplicación	> +10°C
Resistencia a la temperatura	-40°C - +70°C
Conservación del producto sin abrir	18 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +15°C a +25°C.

EMBALAJE Y COLOR

12 x lata 750ML/caja - 600 unidades/palet

Marrón

2 x balde 5L/caja - 216 unidades/palet

Marrón

MODO DE EMPLEO

Preparación

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasilico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Aplicar

Χ

Limpiar

Produto redundante sin curar se puede eliminar con acetona.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales



info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

Última Actualización: 16-12-2025

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No apto para poliestireno (XPS, EPS).
- No es adecuado para su uso en PVC blando.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS Y ETIQUETAS DE CALIDAD

• Clase de emisión de COV francesa A+



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales



Última Actualización: 16-12-2025