PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE



PROPIEDADES

- Monocomponente cola
- · Resistencia adhesiva inmediata: sujetar sin clavo ni tornillo
- Se puede utilizar asimismo sobre superficies irregulares (hasta 8 mm)
- Horizontales y verticales

APLICACIONES

- Encolado estructural de listones, ornamentos y molduras de madera y plástico, canalizaciones para cables, alféizares, etc.
- Tanto para superfi cies absorbentes como no absorbentes.
- Verlijmen van ABS.
- Uso interior y exterior.

ESPECIFICACIONES	
Densidad (g/ml)	1.22
Consistencia	Pasta
Tiempo de curado	48 horas
Temperatura de aplicación	+10°C - +40°C
Resistencia a la temperatura	-20°C - +100°C
Contenido de materia seca	60%
Fuerza de tracción madera/madera a 20°C (kg/cm²)	60
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

25 x cartucho 310ML/caja - 1200 unidades/palet Beige

MODO DE EMPLEO

Preparación

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasilico Cleaner, MEK, alcohol de guemar, etanol..
- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Aplicar

- Aplique el producto del cartucho/bolsa con una pistola de calafateo manual o neumática.
- Aplicar en cuerdas de al menos 5 mm de diámetro y con un máximo de 10 cm entre las cuerdas paralelas.
- Método de transferencia/Presionar en la otra superficie, dejar de presionar, esperar unos minutos para dejar salir el vapor, aplicar de nuevo y presionar con fuerza.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales



Última Actualización: 29-04-2024

- Aplicar correctamente en las superficies, la adherencia es instantánea.
- En caso de pegado de elementos más pesados, se recomienda utilizar algún tipo de apoyo durante el secado.

Consumo

- Una banda de 5 mm de ancho = +/- 15 m por cartucho
- Rodapiés < 7 cm de ancho: 1 raya de pegamento
- Rodapiés > 7 cm de ancho: 2 rayas de pegamento

Limpiar

Con tolueno.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No apto para inmersión permanente.
- No apto para su uso en plásticos.
- No apto para poliestireno (XPS, EPS).

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

• Clase de emisión de COV francesa A+



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

