



### PROPIEDADES

- Manual espuma de poliuretano monocomponente
- Resistente al fuego
- Alta resistencia al agua
- Baja post-expansión
- Buen aislamiento térmico y acústico
- La espuma curada se puede cortar, serrar, enlucir y pintar, y es resistente al agua
- Libre de CFK y HCKF (no daña a la capa de ozono)
- Retardador del fuego hasta 240 minutos
- Excelente adherencia a los materiales de construcción más comunes como madera, hormigón, ladrillo, yeso, metal, poliestireno (EPS y XPS), poliuretano...

### APLICACIONES

- Juntas con altas exigencias en cuanto a seguridad contra incendios.
- Sellar, aislar y rellenar juntas, por ejemplo: unión entre pared y techo, entre elementos prefabricados, tapar marcos de ventanas y puertas, tragaluces, vigas de chimeneas, pegar y fijar paneles aislantes de poliuretano o poliestireno...

### ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Poliuretano-prepolímero
Temperatura de aplicación	+5°C - +30°C (óptima a 20°C)
Resistencia a la temperatura	-50°C - +90°C
Densidad en junta 3x10 cm (kg/m <sup>3</sup> )	23 - 27
Resistencia a la presión TM 1011, superficies humedecidas (N/cm <sup>2</sup> )	> 5
Sistema de curado	Reacción por humedad
Coefficiente de difusión del vapor: ISO 15106 (μ)	19 (EN12086)
Resistencia a la tracción TM 1018, superficies humedecidas (N/cm <sup>2</sup> )	> 13
Temperatura del producto al aplicar	+10°C a +25°C (óptimo a 20°C)
Alargamiento a la rotura, TM 1018, superficies humedecidas (%)	15
Rendimiento de espuma: TM 1003 (l)	35 - 40
Rendimiento de espuma en junta 3x5cm (m)	9
Estabilidad dimensional: TM 1004	< 1%
Tiempo de libre de pegado: TM 1014 (min.)	8 - 12
Tiempo de corte: TM 1005 (min.)	< 60
Completamente curado en junta 3x5cm (horas)	< 16
Conductividad térmica: EN 12667, TM 1020 (W/mk)	0.033
Reducción sonora index Rw: EN ISO 10140 (dB)	60
Resistencia a la ruptura TM 1012, superficies humedecidas (N/cm <sup>2</sup> )	> 4
Clase de reacción al fuego DIN4102-1	B1
Clase de resistencia al fuego: EN 13501-2 (mín.)	240
Conservación del producto sin abrir	12 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en posición vertical en un lugar seco y fresco a +5°C a +30°C.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

## EMBALAJE Y COLOR

12 x lata 750ML/caja - 672 unidades/palet

Rosado

## MODO DE EMPLEO

### Preparación

- Es importante una buena ventilación durante la colocación y el curado.
- Botes refrigerados se han de calentar en agua tibia. Los botes no se han de calentar nunca más de 30°C. Botes que están demasiado calientes se han de enfriar en agua. Sacudir el bote para conseguir más rápidamente la temperatura deseada
- Compruebe si el sustrato tiene suficiente capacidad de carga. Verificar la adherencia de los recubrimientos existentes. Deben eliminarse las capas que no soportan carga o las piezas sueltas. Pretrate las superficies polvorosas con un fijador adecuado.
- Las superficies deben estar libres de polvo y grasa. Siempre humedezca previamente las superficies, porque la espuma se expande debido a la humedad.
- Use guantes y gafas de seguridad.
- Agite la espuma vigorosamente al menos 20 veces antes de usarla.
- Mantenga la lata recta al colocar el adaptador (pajilla) a la válvula.

### Aplicar

- Sostenga la lata boca abajo al extruir la espuma. Dosificar el volumen con el adaptador o el gatillo de la pistola y el tornillo ajustador.
- Rellenar las juntas hasta el 50-60%.
- Para juntas más grandes, aplicar en varias capas y humedecer entre las capas.
- Poner la lata en posición vertical con la pistola o adaptador después del uso.

### Limpiar

- Los derrames de espuma fresca deben eliminarse inmediatamente dentro del tiempo libre de adherencia con PU Foam & Gun Cleaner. La espuma curada se puede eliminar mecánicamente o con Parafoam Remover.

## SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

## PUNTOS DE ATENCIÓN

- No se adhiere a PE, PP, PTFE, silicona, aceite y grasa y superficies similares.
- No exponer a la exposición a los rayos UV por largos períodos. En caso de exposición prolongada, cubra el producto.
- Los valores técnicos especificados se obtienen a +23 °C y 50% de humedad relativa, a menos que se indique lo contrario. Estos valores pueden variar según factores ambientales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato.

## AUTORIZACIONES TÉCNICAS

- Clase de emisión de COV francesa A+
- Classification of Fire Resistance in accordance with EN13501-2:2016 (tested by TÜV). Según la forma de la junta lineal, se consiguió una resistencia al fuego de máximo 240 min.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los características técnicas pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales