

**PROPIEDADES**

- Sellador acrílico monocomponente, plástico-elástico
- Resistente al fuego
- El producto espuma al contacto con el fuego
- Pintable después de curar
- No contiene cloro, halógenos y ftalatos

APLICACIONES

- Juntas con altas exigencias en cuanto a seguridad contra incendios.
- Adecuado para todas las superficies porosas (madera, piedra, hormigón, yeso ...), metal y baldosas de cerámica.
- Suitable for joints with moderate movement (max. 7,5%), como alrededor de marcos de puertas y ventanas, escaleras, zócalos, paredes, techos....
- Únicamente apto para uso en interiores.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Polímeros acrílicos de alta calidad
Densidad (g/ml)	1.64
Temperatura de aplicación	+5°C - +40°C
Resistencia a la temperatura	-30°C - +100°C
Sistema de curado	Evaporación de agua
Velocidad de curado a 23°C y 50% H.R. (mm, después de 24h)	0.5
Tiempo de formación de la piel a 23°C y 50% H.R. (mín.)	65
Dureza Shore A: ISO 868	32
Recuperación elástica: ISO 7389	< 50%
Deformación máxima admisible: ISO 11600	7.5%
Módulo a 100% de alargamiento: ISO 8339 (N/mm²)	0.12
% Resistencia a la ruptura: ISO 8339	180
Reducción sonora index Rw: EN ISO 10140 (dB)	55
Conservación del producto sin abrir	15 meses
Condiciones de almacenaje	Almacenar en un lugar seco y fresco a +5°C a +25°C. Mantener alejado de la luz solar directa.

EMBALAJE Y COLOR

25 x cartucho 310ML/caja - 1200 unidades/palet

Blanco

MODO DE EMPLEO**Preparación**

- Las superficies deben estar firme, secas y limpias.
- Si hace falta, desengrasar con Parasilico Cleaner, MEK, alcohol de quemar, etanol..
- Es importante una buena ventilación durante la colocación y el curado.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- El usuario debe asegurarse de que el producto utilizado es el apropiado para la aplicación. En caso necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Imprimación

- Como imprimación adhesiva, parte del producto se puede diluir con agua.

Aplicar

- Aplique el producto del cartucho/bolsa con una pistola de calafateo manual o neumática.
- El tamaño y la forma de la junta es muy importante. Evite las juntas delgadas.
- No aplicar carga térmica, mecánica o química antes del secado completo.

Dimensiones de las juntas

- Anchos de junta adecuados de 5 mm a 25 mm
- En juntas con una anchura de hasta 10 mm: la profundidad de la junta debe ser igual a su anchura. En juntas más de 10 mm: profundidad de la junta = (anchura de la junta/3) + 6 mm.

Acabado

- Alisar antes de la formación de piel con la paleta de alisado Perfect Joint Tool o con una espátula humedecida con agua.

Limpiar

- Antes de curado: las herramientas, las superficies y los residuos aún sin secar pueden eliminarse con agua
- Después de curar, retire mecánicamente los elementos endurecidos.

Reparación

Utilizar el mismo producto.

Pintar

- Dada la gran variedad de tipos de pintura disponibles, se recomienda comprobar previamente la compatibilidad entre el sellador/adhesivo y la pintura.

Resistencia al fuego

- Con ancho de junta 50 mm y profundidad 25 mm con cinta espuma PU como relleno, la integridad es de 241 min. La capacidad aislante (tiempo en que la temperatura en la parte posterior del acolchado trasero ha aumentado en 180°C) es de 78 min. (EN1366-4)
- Con ancho de junta 20 mm y profundidad 10 mm con fibras cerámicas (grosor 20mm) como relleno, la integridad es 241 min. La capacidad aislante (tiempo en que la temp. en la parte posterior del acolchado trasero ha aumentado en 180°C) es 70 min. (EN1366-4)
- Para asegurar las características ignífugas del producto, se han de respetar las medidas de junta indicadas.
- Resistencia al fuego probada en juntas lineales según la norma europea EN 1366-4.

SEGURIDAD

Consultar la información de seguridad del envase y la ficha de datos de seguridad para más información.

PUNTOS DE ATENCIÓN

- No apto para inmersión permanente.
- No apto para su uso en superficies butiminosas.

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales

- No es adecuado para su uso en PE, PP, PA, PTFE (teflón).
- No apto para juntas de acristalamiento.
- El sellador se cura por evaporación del agua. A bajas temperaturas y con mucha humedad, la evaporación y, por tanto, el curado se ralentizan.
- No se puede utilizar para aplicaciones exteriores.
- Evitar el contacto con el agua (de lluvia o de otro tipo) en las 2 horas siguientes a la aplicación del sellador para evitar la lixiviación.
- No es adecuado para su uso en vidrio.

AUTORIZACIONES TÉCNICAS

- CE conform EN 15651-1: F INT 7,5 P
- Clase de emisión de COV francesa A+
- Efectis informes de prueba de resistente al fuego conform BS 476 : Part 20 : 1987 y prEN 1366-4 : 1998



Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales