



DESCRIPTION

- Mousse polyuréthane manuelle mono composante
- Mousse de construction à faible pression d'expansion (évite la déformation du matériau)
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Sans CFC ni HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)
- Capacité de remplissage élevée
- Stabilité dimensionnelle élevée (pas de retrait)
- La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à l'humidité

APPLICATIONS

- Étanchéité, isoler et remplir des joints:
 - Liaison mur-plafond,
 - Blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres,
 - Entre éléments préfabriqués,
 - Fenêtre de toit, chevêtres des cheminées,
 - Autour des passages gaines et tuyauteries,
 - Entre les panneaux isolants...
- Excellente adhérence sur la plupart des supports comme béton, bois, maçonnerie, pierre, enduit, métaux, la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, polyester, PVC dur, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Polyuréthane-prépolymère
Couleur	Beige-jaune
Système de durcissement	Réaction par humidité
Densité en joint 3x10 cm	21 - 25 kg/m ³
Rendement (TM 1003)	± 26 l (700 ml bombe)
Rendement en joint 3x5 cm	± 8,5 m (700 ml bombe)
Stabilité dimensionnelle - Rétrécissement (TM 1004)	< 2 %
Classement feu (DIN 4102-1)	B3
Ne colle plus (TM 1014)	8 - 12 min.
Peut être découpée (TM 1005)	< 45 min.
Complètement durci en joint 3x5 cm	< 16 h
Température ambiante pendant l'utilisation	+5°C à +30°C (Optimale à 20°C)
Température de la bombe pendant l'utilisation	+5°C à +25°C (Optimale à 20°C)
Résistance à la température de la mousse durcie	-50°C à +90°C
Allongement à la rupture (TM 1018, surfaces humidifiées)	8%
Résistance à la traction (TM 1018, surfaces humidifiées)	> 30 kPa
Résistance au cisaillement (TM 1012, surfaces humidifiées)	> 35 kPa
Résistance à la compression (TM 1011, surfaces humidifiées)	> 10 kPa
Conductivité thermique (EN 12667, TM 1020)	0,033 W/mk
Réduction du son index R _w (EN ISO 10140)	62 dB
Conservation, non ouvert dans l'emballage d'origine et stocké verticalement dans un endroit frais et sec entre + 5°C et + 30°C	12 mois

Données techniques selon les méthodes d'essai approuvées par FEICA. Ces méthodes sont conçues pour fournir des résultats transparents et reproductibles, donnant une représentation précise des performances du produit. Les méthodes FEICA OCF sont disponibles à <http://www.feica.eu/our-industry/pu-foam-ocf.aspx>. FEICA est l'association multinationale représentant l'industrie européenne des adhésifs et des produits d'étanchéité, y compris les producteurs de mousses mono-composantes. www.feica.eu.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

EMBALLAGE

12 bombes de 700 ml/carton - 56 cartons/palette

12 bombes de 500 ml/carton - 70 cartons/palette

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Utilisez uniquement dans des zones bien ventilées.
- Les surfaces doivent être propres, dégraissez si nécessaire.
- Toujours pré-humidifiez les supports, car la mousse se dilate sous l'effet de l'humidité.
- Des bombes froides doivent être réchauffées avec de l'eau tiède avant la mise en œuvre. Des bombes ne peuvent toutefois pas être chauffées à plus de +50°C, sinon il risque d'exploser. Des bombes trop chaudes doivent être refroidies à l'eau. Secouez la bombe de temps en temps pour obtenir plus rapidement la température requise.

Pose

- Portez des gants et des lunettes de sécurité.
- Secouer la bombe aérosol vigoureusement au moins 20 fois avant utilisation.
- Gardez la bombe aérosol droite lorsque vous vissez l'adaptateur sur la valve.
- Tenir la bombe à l'envers lors de l'extrusion de la mousse.
- Remplir les joints et cavités à 50-60%.
- Pour les joints plus larges, appliquer en plusieurs couches et humidifier entre les couches.
- Redressez la bombe en position verticale après utilisation.

Nettoyage

- Mousse PU fraîche: par **Parafoam Gun & Spray Cleaner**.
- Mousse PU durcie: par **Parafoam Remover**.

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité sur www.dl-chem.com.

RESTRICTIONS

- N'adhère pas sur les surfaces en PE, PP, PTFE, silicone, huile, graisse, etc.
- Non résistant aux UV.

AGREMENTS TECHNIQUES

Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en œuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.