

**DESCRIPTION**

- Colle de contact fluide
- Excellente adhérence

APPLICATIONS

- Collage de panneaux stratifiés et lamifiés (formica, Polyrey, Oberflex, Print, Duopal, etc.), profilés plastiques et en caoutchouc, cuir, bois, placages, agglomères contre-plaqué, liège, fibrociment, laines minérales, métaux, sur eux-mêmes et entre-eux.
- Application à l'intérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Polychloroprène, de résines de haute qualité et d'un mélange spécial de solvants
Couleur	Beige
Tenue en température	85°C
Inflammabilité	Oui
Densité à 20°C	0,9 g/cm ³
Ne craint pas le gel	Oui
Température d'application	> 10°C (idéal entre 18°C - 20°C)
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine à température ambiante	Min. 18 mois

EMBALLAGE

12 boîtes de 750 ml/carton - 50 cartons/palette

Boîte 5 l - 108 boîtes/palette

MODE D'EMPLOI**Préparation**

Les supports à coller doivent être plans, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage. Si nécessaire dégraisser, puis essuyer.

Pose

- Bien brasser la colle avant l'emploi (temps ouvert max. 45 minutes), puis enduire les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule.
- Laisser sécher 15 à 30 minutes. Ce délai ne peut être indiqué de façon précise, il dépend des matériaux, ainsi que de la température et de l'hygrométrie de l'air ambiant.
- Les éléments encollés peuvent être joints lorsque le film de colle ne poisse plus aux doigts.
- Ils devront ensuite être fortement pressés sur toute leur surfaces.
- Après la pression il n'est plus possible de corriger.

Nettoyage

Avec de l'acétone.

SÉCURITÉ

Reportez-vous à l'emballage ou à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

POINTS D'ATTENTION

Ne convient pas pour polystyrène.

AGREMENTS TECHNIQUES

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).