



DESCRIPTION

- Adhésif de haute force final
- Pourvoir remplissant
- Prise instantanée
- À base d'eau, sans solvants et sans odeur

APPLICATIONS

- Fixation sans clous ni vis de moulures, plinthes, matériaux isolants, panneaux, matériel de décoration,...
- Convient pour le collage sur béton, maçonnerie, plâtre, bois, métal, PVC, polyester et (XPS, EPS),...
- Particulièrement adapté aux supports poreux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières premières	Dispersion acrylique
Système de durcissement	Par l'humidité
Résistance à l'arrachement après séchage: ISO 8339	0,45 N/mm ²
Formation de peau (23°C et 50% H.R.)	15 min.
Densité	1,65 kg/l
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	15 mois
Résistance à la température	-25°C - +70°C

EMBALLAGE ET COULEURS

12 cartouches de 290 ml/carton - 100 cartons/palette

Blanc

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Les surfaces doivent être sèches et propres.
- Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit est adapté à son application (tests d'adhérence).

Application

- Appliquer en cordon ou en plots sur le matériau ou le substrat.
- Comprimez le matériau à coller dans la bonne position.
- Le repositionnement est possible pendant 30 minutes.
- Les matériaux lourds excédant 8 kg/m² doivent être supportés pendant 8 à 15 heures.
- Une bonne adhérence est obtenue après 1 heure, mais il est nécessaire d'attendre 24 à 48 heures avant de soumettre le support à la traction.

Nettoyage

- Avant durcissement: utiliser l'eau pour nettoyer les outils, les surfaces et éliminer les résidus non durcis.
- Après durcissement: éliminer mécaniquement les éléments durcis.

SECURITE

- Se référer à la fiche de données de sécurité et aux recommandations sur l'emballage.

POINTS D'ATTENTION

- Ne convient pas au polystyrène (EPS/XPS), PE, PP, PFTE et PVC souple (vinyle).

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

- Au moins un des substrats doit être poreux
- Ne convient pas pour une immersion permanente.

AGREMENTS TECHNIQUES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.