FICHE TECHNIQUE

# DL ZINC SPRAY




## DESCRIPTION

- Un aérosol zinc à base d'ester d'époxy
- Séchage rapide
- Exceptionnelle prévention de la corrosion cathodique
- Résistant aux intempéries
- Résistance à la chaleur jusqu'à 350°C
- Adhésion excellente

## APPLICATIONS

- Destiné au traitement et protection des aciers galvanisés et non traités.
- Protection des cordons de soudure, arêtes de coupe et taches de réparation
- Approprié pour usage dans l'industrie de l'automobile, HVAC, construction de conteneurs...

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Base | Ester d'époxy |
| Couleur | Gris |
| Teneur en COV | ± 54% |
| Extrait sec | +/- 46% |
| Rendement | 1,25 - 1,75 m² |
| Délai hors poussière | Après 10 - 15 min |
| Sec à toucher | Après 20 - 30 mi |
| Séchage complet | Après 24 h |
| Température d'application | 15°C - 25°C |
| Résistance à la chaleur | Jusqu'à 350°C |

| EMBALLAGE ET COULEURS |
|---|
| **6 bombes aérosol de 400 ml/carton** |
| Gris |

## MODE D'EMPLOI

**Préparation**

Avant l'emploi, veuillez lire les instructions sur l'emballage. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Eliminer toutes traces de graisse, de rouille ou de peinture. Poncer le support, le nettoyer et sécher.

**Poser**

- Avant utilisation, agitez l'aérosol pendant deux minutes et faites un essai.
- Distance de vaporisation : 25 à 30 cm. Appliquez plusieurs couches.
- Avant d'appliquer une autre couche, secouez de nouveau l'aérosol.
- Sec au bout de 24 heures. Après séchage, si vous le désirez, une couche primaire et une couche de finition peuvent être appliquées
- Après utilisation, retournez complètement la bombe aérosol et vaporisez pendant plusieurs secondes, afin de nettoyer la valve.

## SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

**DL Chemicals nv**
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Rev. 1, 07/07/2016