



DESCRIPTION

- Colle de contact à base de polychloroprène, de résines de haute qualité et d'un mélange spécial de solvants lui conférant une consistance pâteuse et thixotrope
- Spécialement conçu pour la pose en vertical ou sur chantier.
- Application facile sans coulures ni bravures.
- Excellente adhérence
- Application à l'intérieur

APPLICATIONS

- Collage de panneaux stratifiés, profilés caoutchouc et plastiques, cuir, bois, placages, agglomérés, contre-plaqué, liège, fibrociment, laines minérales, métaux, mousses phénoliques, mousses polyuréthannes, tissus enduits sur béton, amiante-ciment, plâtre, métal, sur eux-mêmes et entre eux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Beige-brun
Tenue en température	85°C
Inflammabilité	Oui
Densité à 20°C	0,88 g/cm ³
Consommation	200 - 350 g/m ²
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine entre 15°C et 20°C. En cas de largage dû à la condensation, vider les quelques gouttes de solvant se trouvant à la surface de la boîte. Cette opération ne nuit en rien à la qualité du produit.	Min. 18 mois
Température d'application	> 10°C

EMBALLAGE

12 boîtes de 750 ml/carton - 50 cartons/palette

Boîte 5 l - 108 boîtes/palette

MODE D'EMPLOI

Préparation

Les surfaces à assembler doivent être propres et sèches, dégraissées.

Poser

- Appliquer la colle avec un pinceau ou une spatule dentelée.
- Etaler une couche uniforme (150 g) sur les deux surfaces à assembler.
- Laisser évaporer les solvants (environ 7 à 15 min suivant température et supports).
- Les éléments encollés peuvent être joints lorsque le film de colle ne poisse plus aux doigts.
- Afficher avec précision les deux parties car la prise est immédiate et irréversible (après la pression il n'est plus possible de corriger), maroufler fortement.
- La prise n'est maximale qu'après 48 - 72 heures.

Nettoyage

Avec acétone

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS

Cette colle ne peut pas être utilisée pour le collage de polystyrène.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

AGREMENTS TECHNIQUES

Etiquetage en émission de polluants volatils des produits de construction et décoration



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.