



DESCRIPTION

- Mastic colle à base de polymère hybride
- Jointoyer et coller tout
- Haute force finale
- Adhère aux surfaces légèrement humides
- Ne corrode pas les métaux
- Convient pour pierre naturelle
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant
- Elasticité permanente
- Résistant aux rayons UV et aux intempéries
- Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni phtalates

APPLICATIONS

- Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme verre, aluminium, acier, zinc, pierre naturelle, bois traité, pierre naturelle, plastiques, XPS, EPS, PUR, PIR...
- Application en intérieur et en extérieur.
- Plinthes en bois ou plastique, ornements, moulures, gouttières de câble...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières premières	Polymère hybride
Système de durcissement	Par l'humidité
Nombre de composants	1
Formation de peau (23°C et 50% H.R.)	17 min.
Vitesse de durcissement (23°C et 50% H.R.)	2 mm après 24u
Densité: ISO 1183	1,59 g/ml
Température d'application	+5°C - +40°C
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	12 mois
Dureté Shore A: ISO 868	56
Module à 100 % élongation: ISO 8339	0,9 N/mm ²
% résistance à la rupture: ISO 8339	110%
Résistance à la traction: ISO 8339	1,0 N/mm ²
Résistance aux températures	-40°C - +90°C

EMBALLAGE ET COULEUR

40 emballages en tube de 75 ml/boîte - 100 boîtes/palette (4000 tubes)

Blanc

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Les surfaces doivent être sèches et propres, si nécessaire dégraisser avec **Multi-Purpose Super Cleaner**. La surface n'a pas besoin d'être complètement sec (terre humide).
- Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit est adapté à son application (tests d'adhérence).

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Application

- Ne pas appliquer dans des espaces confinés. Il est important de bien ventiler les endroits durant l'application et la vulcanisation.
- Appliquer en extrudant un cordon ou des points, sur le support ou sur l'élément à coller. Les cordons doivent être appliqués en bandes verticales. Appliquer des cordons de façon parallèle (ainsi l'humidité de l'air entre les cordons peut polymériser la colle).
- Assembler les matériaux le plus vite possible (max. dans les 10 min) en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air. Une correction est maintenant encore possible.
- Bien serrer ou taper légèrement avec un maillet.

Nettoyage

- Avant durcissement: utiliser le **Multi-Purpose Super Cleaner** ou **Cleaning Wipes** pour nettoyer les outils, les surfaces et éliminer les résidus non durcis.
- Après durcissement: éliminer mécaniquement les éléments durcis.

Peinture

- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvants. Après 48 heures, la surface doit d'abord être nettoyée avant de pouvoir être peinte.
- Des tests préalables sont requis.
- En utilisant des peintures à base de résine alkyde, le temps de séchage peut être prolongé.

SECURITE

- Se référer à la fiche de données de sécurité et aux recommandations sur l'emballage.

POINTS D'ATTENTION

- Ne convient pas pour une immersion permanente.
- Il n'y a aucune adhérence sur PE, PP, PA, PTFE (Teflon®) et les substrats bitumineux.
- Pour éviter les fissures de contrainte, nous déconseillons l'utilisation sur le polyacrylate (plexiglas) et le polycarbonate.
- Non compatible avec les joints périphérique du vitrage isolant qu'avec les films PVB de verre de sécurité. Évitez le contact direct.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.