



DESCRIPTION

- Colle à bois mono composante à base de polyuréthane
- Propriétés remplissantes
- Durcit par réaction avec l'humidité du bois
- Résistance à l'eau: classe D4
- Durcissement: un gaz se libère au cours du durcissement et forme une légère formation de mousse. Ceci a pour effet de combler le joint de façon à empêcher toute pénétration de l'eau. Ce joint ne peut toutefois pas mesurer plus de 1 mm.
- Joint de colle: la colle ne contenant pas de substances abrasives, les outils tels que scies et rabots ne subissent pas d'usure supplémentaire. La mise en oeuvre peut se faire à basse température.

APPLICATIONS

- Collages dont on exige une grande résistance à l'eau.
- Collage de bois tropicaux.
- Châssis de portes et fenêtres, collage de panneaux sandwiches, plaques de polyuréthane, multiplex...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Prépolymère PU à base de 4,4 'diphénylméthanedi-isocyanet (MDI)
Pression	1,5 - 2,5 kg/cm ²
Densité	1,15 kg/cm ³
Extrait sec	+/- 92%
Température d'application	> 10°C
Temps ouvert à 23°C et 50% d'humidité relative	60 - 90 min.
Résistance à l'eau	Classe D4 conforme la norme DIN 68602
Force de glissement sur hêtre après séchage d'une semaine	12 MPa (D4-norme nécessite 10 MPa)
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	Min. 12 mois
Résistance à la température	-30°C - +100°C

EMBALLAGE

12 flacons de 250 g/carton - 36 cartons/palette
12 flacons de 750 g/carton - 40 cartons/palette
Seau 5 kg - 108 seaux/palette

MODE D'EMPLOI

Préparation

Les surfaces doivent être sèches et propres, si nécessaire dégraisser avec **Parasilico Cleaner**, M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol, ou en cas de besoin appliquer un primaire. Il est conseillé de tester l'adhésion, l'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation. (Si nécessaire, contacter notre service technique).

Poser

- Collage: appliquer la colle à la brosse ou une spatule dentelée. Selon que les surfaces à assembler sont forte-ment ou peu absorbantes, les encoller toutes les deux ou n'en encoller qu'une seule. Ne pas appliquer trop généreusement la colle: elle pourrait ressortir le long des joints sous l'effet du pressage. Les matériaux encollés peuvent être assemblés immédiatement.
- Pressage: il est conseillé de ne pas attendre plus d'une demi-heure avant de presser l'assemblage. Le temps de serrage dépend de la température et du degré d'humidité: environ 12 heures à 18°C.
- Consommation: 100 à 200 g/m², selon la porosité du matériel.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Nettoyage

La colle en excès, non durcie, qui sort du joint peut être enlevée à l'aide d'acétone (ne pas employer de white spirite). Il est conseillé de mettre des gants pour la mise en oeuvre, cette colle réagissant avec l'humidité de la peau.

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

AGREMENTS TECHNIQUES

Etiquetage en émission de polluants volatilEs des produits de construction et décoration



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.