



DESCRIPTION

- Primaire d'adhérence à séchage rapide
- Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des mortiers d'égalisation
- Jaillissement réduit lors de l'application
- Avec couleur de contrôle: après le temps de séchage il y a un changement de couleur. Le primaire blue chair devient plus transparent après quoi on peut commencer les travaux suivants
- Ne contient pas de solvants et est inodore

APPLICATIONS

- Comme couche de fond et primaire d'adhérence sur des supports non absorbants et lisses, tels que des carreaux céramiques, terrazzo granito, mosaïque, béton, etc.
- Primaire d'adhérence pour **DL (Maxi) Egaline** en cas d'égalisation couche-sur-couche.
- Utilisé avant l'application des mortier de nivellement (pour les égalisations de sols et murals) et des colles à base de ciment.
- Approprié pour des sols à chauffage par le sol.
- Non recommandé en combinaison avec de l'époxy (mauvaise adhérence).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rapport mélange	Non dilué
Consommation	± 15 - 20 m ² /l
Couleur	Bleu clair
Temps séchage	± 1 heure
Température d'utilisation	+5°C - +30°C
Conservation, dans un local sec et à l'abri du gel et de façon non continue à une température supérieure à + 30°C	12 mois dans son emballage hermétique et d'origine

EMBALLAGE

Jerrycan 5 l

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Le support doit être sec, propre, stable, sain, exempt de poussières et de gras.
- Enlevez les parties mal fixées, les résidus de colle non résistants à l'eau, les résidus de colle hydrofuges et les impuretés.
- Surfaces lisses (comme le polybéton), ou béton traité d'un produit de cure: enlever la couche supérieure lisse de manière mécanique à l'aide de ponçage, dégraissage et d'un nettoyage à fond.
- En cas de la céramique hydrofuge, enlever la couche superficielle hydrofuge à l'aide de ponçage et d'un nettoyage à fond.

Poser

- Mélanger méticuleusement ou l'agiter dans son emballage avant l'utilisation.
- Répandre uniformément le primaire d'adhérence à l'aide d'un rouleau à poils, d'une brosse ou similaire, sur la surface.
- Assure une couverture complète et appliquer le primaire dans des couches fines croisées.
- Eviter la formation des flaques.
- Quand on utilise une quantité insuffisante (épaisseur de couche trop faible), il peut se manifester un ensablement de la surface de primaire. Appliquez toujours une quantité suffisante de primaire.
- Après le durcissement, entamer immédiatement les travaux suivants.
- Protéger la couche appliquée et durcie contre les impuretés.

Nettoyage: Après utilisation, nettoyer les outils immédiatement avec de l'eau.

RESTRICTIONS

- N'est pas approprié pour l'utilisation en continu dans des conditions humides, comme p.ex. des piscines, etc.
- Ne pas utiliser sur des supports en plâtre ou en anhydrites.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.