



DESCRIPTION

- Nos cales en bois conviennent aux normes correspondantes
- Elles sont traitées de produits qui répondent au STS 38
- Les couleurs des cales sont inaltérables
- AQUA BEITS: C'est une matière colorante qui est fabriquée de matières naturelles. Puis on y mélange un mordant laiteux avec des produits pour combattre la pourriture (STS 38). Par ce traitement les cales en bois sont résistantes à l'eau et les couleurs sont in-altérables.
- Le hêtre est une des plus forts espèces de bois de nos régions.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Espèce de bois	Hêtre
Couleur	Crème-jaune, brun clair ou rougeâtre
Espèce de bois	Fin
Fibre	Droit et régulière
Mass volume (source T.N.O)	710 kg/m ³ sec
Coefficient d'élasticité	E = 12300 N/mm ²
Résistance à la flexion	113 N/mm ²
Résistance à la compression	54 N/mm ²
Résistance au glissement	10 N/mm ²

DIMENSIONS ET COULEURS

+/- 100 pièces/poche. Ces poches sont emballées dans des cartons ou des sacs. La quantité dépend des dimensions

La largeur dépend de 12 mm à 30 mm et passe toujours avec 2 mm.

Les étalons sont 12-20-22-24-26-28-30, des autres mesures sont disponibles sur demande.

Code couleurs

Epaisseur 1 mm = nature
 Epaisseur 2 mm = rouge
 Epaisseur 3 mm = vert
 Epaisseur 4 mm = jaune
 Epaisseur 5 mm = bleu
 Epaisseur 6 mm = noir

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.