



## DESCRIPTION

- Colle à froid bitumineuse souple
- Renforcée par des fibres
- Pour le collage de rouleaux bitumineux
- Forme une couche intermédiaire qui augmente encore l'imperméabilité du revêtement de toiture

## APPLICATIONS

- Colle plus rapidement les rouleaux bitumineux (roofing) sans danger d'incendie
- Couche d'adhésion pour le collage de lamelles d'ardoise ou de granite sur une toiture existante

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Bitume, dopes d'adhésives et solvants-contient du toluène
Couleur	Noir
Consistance	Semi-liquide
Temps de séchage	30 min - 60 min, suivant la porosité du support
solvants	Essences de pétrole inflammable. Les précautions élémentaires sont à prendre.
Point d'inflammation	43°C
Viscosité	2650 mm <sup>2</sup> /s
Densité à 20°C	1 g/cm <sup>3</sup>
Temp. d'utilisation	+5°C - +30°C
Consommation théorique	1 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> , suivant la porosité du support
Conservation dans son emballage d'origine	Min. 18 mois

## EMBALLAGE

Boîte 5 kg - 96 boîtes/palette

## MODE D'EMPLOI

### Préparation

Le support doit être sain, sec, exempt de poussière et de graisse.

### Primaires

Imprégner le support au préalable avec le primaire **Paraphalt Primer** qui sèche en 30 min. Ce primaire peut éventuellement être appliqué sur surface légèrement humide.

### Poser

- Bien remuer avant l'emploi.
- Appliquer avec une brosse ou une raclette.
- Dérouler les rouleaux en les compressant dans la colle.
- Prévoir des recouvrements sans colle d'environ 8 cm.
- Traiter les bords ainsi que les joints de recouvrement à la flamme douce.

## SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

## RESTRICTIONS

Ne pas employer pour que rouleau prévu d'une pellicule qu'on enlève au chalumeau.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.