

**DESCRIPTION**

- Mastic colle
- Elasticité permanente
- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
- Avec une adhérence initiale élevée (High Tack)
- Grande vitesse de prise à température ambiante
- Ne contient pas de solvants

APPLICATIONS

- Collage de tous types de miroirs. Pour le collage de miroirs spéciaux, nous recommandons de faire des tests.
- Adhère sur la plupart des supports propres et secs. Adhérence parfaite sans primaire sur le bois traité et le PVC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic	MS polymère
Densité (g/ml)	1.52
Résistance à la température	-40°C - +90°C
Système de durcissement	Réticulation par l'humidité de l'air
Vitesse de durcissement à 23°C et 50% H.R. (mm, après 24h)	2
Formation de peau à 23°C et 50% H.R. (min.)	25
Dureté Shore A: ISO 868	50
Module à 100% élongation: ISO 8339 (N/mm ²)	1.45
Résistance à la traction: ISO 8339 (N/mm ²)	1.75
% Résistance à la rupture: ISO 8339	230
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

25 x cartouche 290ML/carton - 1200 pièces/palette
Gris

MODE D'EMPLOI**Préparation**

- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Si nécessaire dégraisser avec Parasilico Cleaner, M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol.

Primaires

- Sur des matériaux absorbants le Hybrid & PU Primer (transparent ou noir, séchage ca. 15 min.) est recommandé.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convient à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Pose

- La colle doit être appliquée en bandes verticales de max. 15 mm. Il doit y avoir un espace d'au moins 5 mm entre les miroirs et le mur. Les miroirs lourds doivent être serrés pendant plusieurs heures ou jours.

Nettoyage

- Nettoyer les outils au white spirit
- Après durcissement éliminer mécaniquement les éléments durcis.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

AGREMENTS TECHNIQUES

- Classe d'émission COV française A+: Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.



Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.