FICHE TECHNIQUE

PARACOL UNIVERSAL FLOORING

DESCRIPTION

- Colle à un composant
- Très facile à appliquer
- À base d'eau
- Adhère puissamment et rapidement, même sur revêtements de sol impénétrables
- Résistante au pelage
- Ne nuit pas à la santé de l'utilisateur, ni de l'utilisateur final
- Non inflammable
- Ne contient pas de solvants

APPLICATIONS

- Approprié pour surfaces absorbantes et non-absorbantes.
- Collage de revêtements de sol flexibles horizontaux.
- Collage de LVT (luxury vinyl tiles) et de VCT (carrelage semi-dure en vinyle pour le sol), revêtements de sol en PVC homogènes et hétérogènes, en pistes, linoléum, moquette, liège.
- Coller ABS.
- Convient pour le collage sur les sols avec le chauffage au sol.
- Pour les applications intérieures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Type de mastic	Dispersion acrylique
Densité (g/ml)	1.24
Consistance	Pâte
Température d'application	+15°C - +35°C
Accessible à pied	24 h
Mise en service	Après 72 heures
Temps d'attente	20 minutes
Temps ouvert à 23°C et 50% H.R.	40 minutes
Durée de conservation du produit non ouvert	15 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS
seau 14kg - 33 pièces/palette Blanc

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Le support doit être durablement sec, propre et exempt de poussière, peinture, pièces détachées... et il doit être résistant à la pression et à la forme. Vérifiez que le support est conforme à la norme et aux réglementations techniques applicables.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 28-04-2024

- En fonction du support, du revêtement de sol et de la charge, utiliser le DL Egaline Primer et une couche d'égalisation DL Egaline, surtout avec un support non-absorbant. La couche d'égalisation doit être au moins 2 mm. Laisser bien sécher.

Pose

Sur les surfaces absorbantes: la méthode de collage semi-humide

- La colle doit être spatulée également sur toute la surface avec une spatule crantée appropriée. N'appliquez pas plus de colle que ce qui peut être appliqué pendant le temps ouvert (40 minutes).
- Posez le revêtement de sol sur la colle encore humide après un temps d'attente de 20 minutes. Si le cordon de colle a séché superfi ciellement, le tack reste encore très petit.
- Après application, appuyez sur toute la surface du revêtement de sol pour distribuer la colle sur le dos. N'enfermez pas d'air sous le revêtement de sol. Aggravez ou écrasez le dessus du revêtement de sol, les joints inégaux et les déformations éventuelles.
- 20 min. après l'application, appuyez de nouveau sur toute la surface du revêtement de sol, surtout sur les joints et les bords.

Sur des surfaces non absorbantes: la méthode de collage par contact

- Posez et frottez le revêtement de sol humide.
- Reposez immédiatement le revêtement de sol et permettez d'aérer l'arrière du revêtement de sol et le support pour plus de 20 minutes lorsqu'il y a un tack liquide (test du bout des doigts).
- Insérez de nouveau le revêtement de sol et enroulez et frottez le revêtement de sol.

Le temps d'attente et le temps ouvert peuvent varier en fonction de la température, de l'humidité relative et de l'aspiration du support. Les temps seront plus courts à des températures plus élevées et à moins d'humidité. Les temps seront plus longs lorsque les températures sont basses, l'humidité est élevée et les supports ont faible aspiration.

Consommation

Revêtement de sol avec dos solide: +- 240 g/m², spatule crantée A1
Revêtement de sol avec dos irrégulier: +- 285 g/m², spatule crantée A2
Revêtement de sol avec dos rugueux: +- 350 g/m², spatule crantée B2

Nettoyage

- Avant durcissement: nettoyer à l'eau les outils, les surfaces et éliminer les résidus non durcis.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

POINTS D'ATTENTION

- Pas appliquer sur les supports qui ne sont pas protégés contre l'humidité ascensionnelle.
- Le temps d'attente et le temps d'ouverture varient. Les temps sont plus courts à des températures élevées, une humidité faible. Les temps sont plus longs à des températures basses, une humidité élevée et des surfaces d'aspiration faibles

AGREMENTS TECHNIQUES

- GEV Emicode EC1plus label: très faibles émissions de COV
- Classe d'émission COV française A+: Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 28-04-2024