FICHE TECHNIQUE

PRIMER WB

DESCRIPTION

- Très facile à appliquer
- Ne contient pas de solvants
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Primaire à base d'eau
- Renforce également les chapes liées au ciment (screed)

APPLICATIONS

- Peut être utilisé sur des supports poreux et des carrelages.
- Convient comme primaire d'adhésion pour une adhérence optimale de la colle pour parquet et de la colle dispersive pour sols flexibles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Type de mastic	Dispersion acrylique
Densité (g/ml)	1.02
Temps de séchage (en fonction de l'épaisseur de la couche et les conditions atmosphériques)	2 à 24 heures
Température d'application	+15°C - +25°C
Système de durcissement	Séchage physique
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +15°C à +25°C.

EMBALLAGE ET COULEURS
bidon 5l - 120 pièces/palette

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Bien secouer avant application.

Pose

- Secouer le produit avant l'emploi.
- Appliquer le primaire en 1 couche à l'aide d'une brosse.
- Laisser sécher complètement avant d'appliquer la colle de parquet. Le temps de séchage est entre 2 h et 24 h, mais peut varier selon les circonstances. Le primaire durcit par évaporation de l'eau.

Consommation

100 - 200 ml/m² (5 - 10 m²/l)

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 31-08-2025

Nettoyage

- Avant durcissement: nettoyer à l’eau les outils, les surfaces et éliminer les résidus non durcis.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

POINTS D’ATTENTION

- Ne pas appliquer à l’extérieur.
- Pas appliquer sur les supports qui ne sont pas protégés contre l’humidité ascensionnelle.
- Ne convient pas comme barrière contre l'humidité ascensionnelle. Dans ce cas, utiliser Hydroblocker 3K.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 31-08-2025