

**DESCRIPTION**

- Silicone acétique 1-composant
- Elasticité permanente
- Très facile à appliquer
- Bonne résistance aux basses et hautes températures
- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
- Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries
- Adhérence excellente sur des surfaces non poreuses telles que le verre, la céramique, l'émail...

**APPLICATIONS**

- Étanchéifier des aquariums dans des profilés en verre.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                                                            |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de mastic                                             | Polysiloxanes                                                                                        |
| Densité (g/ml)                                             | 1.03                                                                                                 |
| Consistance                                                | Pâte                                                                                                 |
| Température d'application                                  | +5°C - +40°C                                                                                         |
| Résistance à la température                                | -60°C - +180°C                                                                                       |
| Système de durcissement                                    | Réticulation par l'humidité de l'air                                                                 |
| Vitesse de durcissement à 23°C et 50% H.R. (mm, après 24h) | 1 - 2                                                                                                |
| Formation de peau à 23°C et 50% H.R. (min.)                | 18                                                                                                   |
| Dureté Shore A: ISO 868                                    | 13                                                                                                   |
| Reprise élastique: ISO 7389                                | > 90%                                                                                                |
| Amplitude de travail: ISO 11600                            | 25%                                                                                                  |
| Module à 100% élongation: ISO 8339 (N/mm²)                 | 0.45                                                                                                 |
| % Allongement à la rupture: ISO 8339                       | 190                                                                                                  |
| Durée de conservation du produit non ouvert                | 15 mois                                                                                              |
| Conditions de stockage                                     | Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil. |

**EMBALLAGE ET COULEURS**

**25 x cartouche 300ML/carton - 1200 pièces/palette**

Transparent, Noir

**MODE D'EMPLOI****Préparation**

- Ne pas appliquer dans espaces confinés. Il est important de bien ventiler les endroits durant application et durcissement.
- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Si nécessaire dégraisser avec Parasilico Cleaner, M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

- L'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation. Si nécessaire, contacter notre service technique.

## Primaires

- Surfaces absorbantes: Silicone Primer Porous Surfaces (transparent, séchage ca. 60 min.).
- Surfaces non-absorbantes: Silicone Primer Non-Porous Surfaces (transparent, séchage ca. 60 min.).
- L'utilisation d'un primaire peut être nécessaire sur des supports très poreuses, dans le cas de difficulté d'adhérence ou dans des conditions d'utilisation exigeantes.

## Pose

- Appliquez le produit de la cartouche/poche avec un pistolet à calfeutrage manuel ou pneumatique.
- La taille et la forme du joint sont très importantes. Évitez les joints minces.
- Ne pas appliquer de charges thermiques, mécaniques ou chimiques avant le durcissement complet.

## Dimensions des joints

- Largeurs de joint admis de 5 mm à 30 mm
- Les joints de largeur jusqu'à 10 mm : la profondeur de joint doit être égale à la largeur du joint. Les joints plus large que 10 mm : la profondeur du joint = (largeur du joint/3) + 6 mm.

## Lissage

- Lisser avant la formation de la peau avec Perfect Joint Tooling Agent liquide de lissage et/ou avec la palette de lissage Perfect Joint Tool
- Évitez que l'agent d'outillage ne se retrouve sur la surface avant d'appliquer silicone. Le silicone n'adhère pas à une surface humide.

## Nettoyage

- Pour nettoyer les outils, les surfaces et éliminer les résidus avant durcissement, utiliser le Parasilico Cleaner, Multi-purpose Super Cleaner ou Cleaning Wipes. Les résidus durcis s'enlèvent avec du Silicone Remover
- Après durcissement éliminer mécaniquement les éléments durcis.

## Réparation

Avec le même produit.

## SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

## POINTS D'ATTENTION

- Ne convient pas pour une utilisation sur le polyacrylate et le polycarbonate.
- Ne pas utiliser sur les plastiques.
- Ne pas utiliser sur les surfaces alcalines,
- Ne convient pas aux joints de vitrage.
- La corrosion acide peut se produire avec certains métaux tels que l'aluminium, le fer, le zinc, etc.
- Uniquement adapté aux aquariums construits selon la norme DIN 32622, dimensions maximales 60x40x40cm. Respectez les épaisseurs de verre appropriées.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

## AGRÉMENTS TECHNIQUES ET LABELS DE QUALITÉ

- Classe d'émission COV française A+: Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.



Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.