FICHE TECHNIQUE

PARACOL GRASS 2C PU

DESCRIPTION

- Adhésif polyuréthane bi-composant de haute qualité
- Adhésif vert pour gazon synthétique
- Excellente résistance à l'effondrement des cordons de colle
- Elasticité permanente
- Très facile à appliquer
- Adapté aux conditions météorologiques sèches et humides
- Hautes résistances finales
- Ne contient pas de solvants
- Adhérence excellente sur presque tous les matériaux de construction et les bandes de maintien en polyester
- Temps de traitement long
- Sans époxy : convient particulièrement aux utilisateurs présentant des symptômes allergiques lors de l'utilisation de produits à base d'époxy ou d'époxy-polyuréthane

APPLICATIONS

- Collage de gazon artificiel.
- Idéal pour les terrains de sport, l'aménagement des jardins, les applications paysagères et les garnitures intérieures.
- Usage extérieur et intérieur.
- Peut être utilisé pour la construction de terrains de football conformément au programme de qualité de la FIFA pour les pelouses synthétiques de football.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic	Bicomposant polyuréthane
Densité (g/ml)	1.7
Nombre de composants	2
Consistance	Pâte
Proportions du mélange	9:1
Température d'application	+10°C - +35°C
Accessible à pied	24 h
Temps ouvert à 23°C et 50% H.R.	60 - 70 minutes
Résistance au pelage après vieillissement: EN 13744 (Dos en latex sur bande de maintien)	> 75 N / 100 mm
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE ET COULEURS

seau (9.9kg) + bouteille (1.1kg) 11kg - 55 pièces/palette
Vert

MODE D'EMPLOI

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 28-04-2024

Préparation

- Les supports doivent être solides, propres, dépoussiérés et dégraissés.
- Il est conseillé de tester le produit sur toutes les surfaces avant l'usage.
- L'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation. Si nécessaire, contacter notre service technique.
- Enlever l'eau stagnante, le film d'eau ou les gouttes. On obtient la meilleure adhérence sur des surfaces sèches, mais la surface n'a pas besoin d'être complètement sec.
- Mélangez toujours l'emballage complet, car une petite déviation dans le rapport de mélange peut considérablement réduire la résistance de la colle durcie.
- Versez le composant B (flacon) dans le seau du composant A. Mélangez les composants à l'aide d'un mélangeur électrique (perceuse) jusqu'à obtenir une pâte homogène et uniforme.
- Les tapis de la gazon synthétique doivent être déroulés et posés à plat quelques heures avant utilisation pour réduire la tension causée par l'emballage.
- Assurez-vous d'une bonne évacuation de l'eau du substrat. Un bon drainage du substrat est essentiel.
- Pliez les côtés des tapis d'herbe synthétique et déroulez la bande adhésive entre les 2 morceaux de gazon synthétique.

Pose

- N'appliquez pas la colle de manière trop généreuse (un excès de colle peut s'écouler des joints pendant le pressage).
- Appliquez l'adhésif avec une spatule à colle crantée et étalez-le sur une bande de ±20 cm de large sur la bande de maintien et sur toute la longueur.
- Respectez toujours le temps ouvert de la colle (60-70 minutes). Les températures élevées accélèrent le temps de durcissement du mélange, les températures basses le ralentissent.
- Repliez les tapis et appuyez fermement dans l'adhésif frais. Le bas de chaque tapis doit être uniformément humidifié avec de la colle. Assurez-vous que les 2 coutures se connectent parfaitement et qu'aucune brin d'herbe ne colle à la colle.
- Éventuellement, lester la couture avec des poids pour obtenir une connexion solide.

Consommation

200 - 250 grammes/mètre linéaire (bande adhésive de 20 cm de large sur bande adhésive avec peigne adhésif B11). La consommation doit être ajustée en fonction de la quantité de colle nécessaire pour couvrir suffisamment le dos du gazon synthétique. Cette quantité dépend de la rugosité du dos.

Nettoyage

- Le produit en excès, non durci, peut être enlevé avec Parasilico Cleaner
- Après durcissement éliminer mécaniquement les éléments durcis.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

POINTS D'ATTENTION

- Ne convient pas à une immersion permanente.
- Ne convient pas pour une utilisation sur PE, PP, PA, PTFE (téflon).
- Évitez tout contact avec des matériaux contenant des plastifiants tels que le bitume, le néoprène, l'EPDM, le butyle... car ils peuvent entraîner une perte d'adhérence ou une décoloration.
- Ne convient pas au gazon artificiel avec support en polyoléfine (PP, PE).
- Respectez toujours le rapport correct (9/1) lors du mélange des composants. Un manque du composant B (durcisseur) conduit à un durcissement incomplet de la colle. La colle ne doit pas être diluée.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

- Respectez les instructions du fabricant de gazon synthétique.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 28-04-2024