

**DESCRIPTION**

- Mastic à base d'huile de lin et de calcium carbonate
- Excellente adhérence sans primaire sur supports propres et secs
- Adhérence puissante
- Sans rétrécissement
- Doit être peint après formation de peau. Appliquer la première couche endéans 7 - 21 jours. (Appliquer la couche finale endéans 28 jours.)

APPLICATIONS

- Étanchéité des joints de vitrage pour simple vitrage dans, par exemple, les serres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité (g/ml)	2.1
Température d'application	-5°C - +30°C
Caractère	Formation de la peau et raidissement
Stabilité dimensionnelle - rétrécissement: ISO 10563	Nihil
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais à +15°C à +25°C.

EMBALLAGE ET COULEURS**12 x pot 1KG/carton - 720 pièces/palette**

Blanc

24 x pot 500GR/carton - 1344 pièces/palette

Blanc

MODE D'EMPLOI**Préparation**

- Les surfaces doivent être solides, sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Si nécessaire dégraisser avec Parasilico Cleaner, M.E.K., de l'alcool ou de l'éthanol.
- L'utilisateur doit assurer que le produit employé convient à son utilisation. Si nécessaire, contacter notre service technique.

Pose

- Appliquer le mastic vitrier de la manière traditionnelle.
- En cas des supports en fer ou non-poreux, l'application d'un durcisseur est obligé, sinon, le mastic durcira très lentement.

Dimensions des joints

- Dimensions du joint minimum 10 x 10 mm, maximum 25 x 25 mm

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

Peinture

- Ne pas utiliser des peintures avec des solvants fortes comme le xylène.
- Doit être peint car le mastic s'écaillle trop vite et ne peut pas bouger s'il n'est pas peint. Le mastic peint ne durcira pas autant que l'air ne pourra plus le supporter.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

POINTS D'ATTENTION

- Ne convient pas pour une utilisation sur le polyacrylate et le polycarbonate.
- Ne convient pas pour l'étanchéité de verre feuilleté et de double vitrage.

AGRÉMENTS TECHNIQUES ET LABELS DE QUALITÉ

- Classe d'émission COV française A+: Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.



Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.