FICHE TECHNIQUE

PARABOND FLEX SEAL F

DESCRIPTION

- Revêtement imperméable
- Membrane d'étanchéité
- Prêt à l'emploi
- Très facile à appliquer
- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
- Très bonne résistance aux UV
- Adapté aux conditions météorologiques sèches et humides
- Peut être appliqué sur des surfaces sèches et légèrement humides
- Excellente flexibilité
- Solide dans le temps, aucune fragilité comme bitume
- Autonivellant
- Immédiatement résistant à l'eau
- Sans solvant, isocyanate et phthalate
- Plâtrable et carrelable
- Pose d'un pare-vapeur et d'une couche hydrofuge
- Durcissement rapide
- Faible odeur

APPLICATIONS

- Convient pour les fissures et les coutures. Toujours renforcer les coins, les coutures et les fissures avec Geotextile.
- Convient pour immersion permanente dans l'eau après séchage.
- Protection contre la pourriture du bois et de la corrosion des métaux.
- Antidérapage.
- Étanchéité terrasses, balcons, supports bois.
- Imperméabilisation des murs et des planchers.
- Imperméabilisation des salles d'eau.
- Réparation de gouttières et de tuyaux de drainage.
- Protéger le métal de la rouille.
- Protection des structures en bois souterraines.
- Étanchéité des joints des bacs à fleurs et des bols d'eau.
- Usage extérieur et intérieur.
- Imperméabilisation et l'étanchéité intérieur et extérieur des fondations en béton (souterraines), murs de cave, murs de la maçonnerie, etc.
- Idéal pour les grandes surfaces ininterrompues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Type de mastic	MS polymère
Densité (g/ml)	1.38
Consistance	Pâte liquide
Température d'application	+5°C - +35°C
Résistance à la température	-40°C - +90°C
Vitesse de durcissement à 23°C et 50% H.R. (mm, après 24h)	1.5
Teneur en bitumen	0%
Teneur en silicones	0%
Formation de peau à 23°C et 50% H.R. (min.)	60

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 02-05-2024

Température du produit lors de l'application	+15°C - +25°C
Dureté Shore A: ISO 868	34
Résistance à la traction: ISO 8339 (N/mm²)	0.7
Résistance à la traction: ISO 37 (N/mm²)	1.7
% Résistance à la rupture: ISO 8339	180
% Résistance à la rupture: ISO 37	235
Durée de conservation du produit non ouvert	12 mois
Conditions de stockage	Transporter et stocker debout dans un endroit sec et frais à +5°C à +25°C.

EMBALLAGE ET COULEURS

seau 6kgl - 60 pièces/palette
Gris

MODE D'EMPLOI

Préparation

- Les surfaces doivent être solides, exempte de pièces libres, de projections pointues, de débris et de poussière. Dégraisser bien les surfaces comme acier, verre, aluminium, zinc et polyester
- Enlever l'eau stagnante, le film d'eau ou les gouttes. On obtient la meilleure adhérence sur des surfaces sèches, mais la surface n'a pas besoin d'être complètement sec.
- Bien remuer le produit.

Pose

- Appliquez avec un pinceau ou un rouleau.
- Appliquez en une ou plusieurs couches. N'appliquez la deuxième couche qu'après le séchage complet de la première couche.
- Applications recommandées pour une épaisseur de couche de 1 mm : Revêtement antidérapant, couche anticorrosion, protection contre la pourriture du bois. Applications 2 mm : Étanchéité, protection de toiture, réparation des fissures.
- En cas de déchirure, de joint ou de bord relevé, appliquez du Géotextile dans la première couche humide. Appliquez une 2e couche de produit sur la 1ère couche humide jusqu'à ce que le Géotextile soit complètement recouvert et appuyez.

Consommation

1,5 kg/m² par couche de 1 mm

Nettoyage

- Pour nettoyer les outils, les surfaces et éliminer les résidus avant durcissement, utiliser le Parasilico Cleaner, Multi-purpose Super Cleaner ou Cleaning Wipes. Les résidus durcis s'enlèvent avec du Silicone Remover
- Après durcissement éliminer mécaniquement les éléments durcis.

Peinture

- Peut être peint après durcissement avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant. Le temps de durcissement dépend des dimensions du joint.
- Après 48 heures, la surface doit d'abord être nettoyé avant de pouvoir être peinte.
- Étant donné la grande variété de types de peinture disponibles, il est recommandé de tester au préalable la compatibilité entre le mastic et la peinture.
- En utilisant des peintures à base de rasine alkyde, le temps de sèchage peut être prolongé.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

SECURITE

Consultez les informations de sécurité sur l'emballage et la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

POINTS D’ATTENTION

- Ne convient pas à une utilisation sur des surfaces butimineuses.
- Ne convient pas pour une utilisation sur PE, PP, PA, PTFE (téflon).
- Ne convient pas pour une utilisation sur le polyacrylate et le polycarbonate.
- Ne convient pas pour une utilisation sur la pierre naturelle (peut causer des taches).
- Ne convient pas aux joints de dilatation.
- Ne convient pas pour étangs poissionneux et des réserves d’eau potable.

AGREMENTS TECHNIQUES

- Classe d’émission COV française A+: Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Dernière mise à jour: 02-05-2024