

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló UV-állóság
- Nagyon erős, öntapadó és hidegen vulkanizáló tömítőszalag
- Megerősített alumínium (PET/alu) hátlapból áll, a ragasztóoldalon módosított butilgumiból, egyoldalas szilikonizált PP védőfóliával.
- Azonnali tapadás. A tapadás idővel erősödik.
- Víz-, levegő- és páraálló
- Nagyon magas hőmérsékleti ellenállás

ALKALMAZÁSOK

- Kiválóan alkalmas a nyersépítmények közötti vagy a nyersépítmények és a függönyfalak közötti terek vízszigetelésére, légmentességére és párazárására.
- Légcsatornák tömítése belül és kívül, fénykupolák, csövek, ereszcatornák varratai, tetőgerincek...
- Tapad üvegre, acélra, betonra, kőre, fára, alumíniumra...



SZEMÜVEG

% Hosszúsági/keresztmetszeti szakítószilárdság: EN12311	≥ 10
Vízállóság	Pass (EN 1928 + EN 1847)
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +35°C
Hőállóság	-20°C - +80°C
Páraáteresztő képesség: ISO 15106 (μ)	≥ 230 000 (EN 1931)
Hosszanti / keresztirányú szakítószilárdság: EN 12311-2 (N/mm ²)	≥ 2
Ütésállóság: EN 12691	≥ 300 mm
További szakítószilárdság hosszanti / keresztirányú: EN 12310-2	≥ 30 N
Tapadásmérés: ASTM D6195 (N)	≥ 33 N
Elválási szilárdság: ASTM D3330 (>24 óra) (180°)	≥ 11 N/10 mm
Tűzreakció osztály: EN11925-2 + EN13501-1	E
Felbontatlan terméklejárhatóság	24 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, jól szellőző helyen <30°C-on. A >40°C-os tárolás nehezen eltávolítható védőfóliához vezethet.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

Szürke
50 x 0,8 mm : 12 x tekercs 10M/doboz - 960 egységek/raklap
75 x 0,8 mm : 8 x tekercs 10M/doboz - 640 egységek/raklap
100 x 0,8 mm : 6 x tekercs 10M/doboz - 480 egységek/raklap
150 x 0,8 mm : 4 x tekercs 10M/doboz - 320 egységek/raklap
200 x 0,8 mm : 3 x tekercs 10M/doboz - 240 egységek/raklap
300 x 0,8 mm : 2 x tekercs 10M/doboz - 160 egységek/raklap

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A borítandó felület alakjának meg kell felelnie a termék rugalmasságának és deformációs képességének.
- Ne alkalmazza 5°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten, mert a felületen páralecsapódások jelenhetnek meg.

Primer

- Alapozó használata szükséges lehet nagyon pórusos felületeken, tapadási problémák esetén vagy igényes használati körülmények között.

Alkalmaz

- A Paraband BT-t a védőfólia eltávolítása után közvetlenül az aljzatra kell felvinni.
- Az érintkezési felületnek a kötés mindkét oldalán legalább 50 mm szélesnek kell lennie.
- A termék ragasztószilárdsága a felhordást követő első percekben jelentkezik, és 24 óra elteltével éri el maximumát.
- Két darab összekötéséhez legalább 25 mm átfedést kell biztosítani.
- A Paraband BT egyszerű lehúzással eltávolítható, és előkészítés nélkül azonnal egy másik szalaggal helyettesíthető. Az esetlegesen visszamaradó butil műanyag nyomok nem akadályozzák az új szalag felszerelését.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.