

**TULAJDONSÁGOK**

- Rendkívül ellenálló az öregedéssel szemben
- Egyoldalas öntapadós
- Kompatibilis szilikonnal, tiokollal vagy más fugázóanyagokkal
- Ellenáll a sós víznek, vegyi anyagoknak, szappannak és tisztítószernek.
- Zárt cellák
- Ftalát-mentes

**ALKALMAZÁSOK**

- Alumínium, műanyag és fa ablakokhoz alkalmas.

**SZEMÜVEG**

Teljes végső szilárdság (órák)	0.033
Nyomásállóság: DIN 53577	30%: 0,05 N/mm <sup>2</sup> 50%: 0,12 N/mm <sup>2</sup> 70%: 0,25 N/mm <sup>2</sup>
Vízgőz áteresztőképesség 2 mm vastagság esetén: DIN 53122 (24 óra alatt)	1.8 g/m <sup>2</sup>
Szakításállóság: DIN 53575	Hossz: 2,9 N/mm Keresztirányú: 2,0 N/mm
Nyúlás: DIN 53571	Hossz: 176% Keresztirányú: 168%
Vízfelvevő képesség	Na 7 dagen: 0,7%, na 28 dagen: 0,8% (DIN 53428)
Hőállóság	-80°C - +100°C
Felbontatlan termékéletvárhatósság	12 hónap

**CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN**

Szürke
9 x 2 mm : 26 x tekercs 5X 20M/doboz - 650 egységek/raklap
9 x 3 mm : 20 x tekercs 5X 20M/doboz - 500 egységek/raklap
9 x 4 mm : 16 x tekercs 5X 20M/doboz - 400 egységek/raklap
9 x 5 mm : 22 x tekercs 5X 10M/doboz - 550 egységek/raklap
15 x 2 mm : 12 x tekercs 5X 20M/doboz - 600 egységek/raklap
15 x 3 mm : 12 x tekercs 5X 20M/doboz - 300 egységek/raklap
20 x 3 mm : 8 x tekercs 5X 30M/doboz - 400 egységek/raklap
30 x 5 mm : 32 x tekercs 10M/doboz - 800 egységek/raklap
40 x 3 mm : 4 x tekercs 5X 30M/doboz - 120 egységek/raklap

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.