

**TULAJDONSÁGOK**

- Hosszú élettartam.
- PU hab, nyitott cellák
- 1 méteres hosszúságban
- Lassan regenerálódik: tömörítés után ez a termék visszanyeri eredeti alakját.
- 10%-os tömörítésnél jó zajszigetelés jön létre.
- 30%-os tömörítés víz- és szélálló tömítést hoz létre
- Kétoldalas, sima bőrrel rendelkezik
- Rendkívül ellenálló az öregedéssel szemben
- Jó ellenállás az árammal, savakkal, ásványi olajjal, alkohollal, lúgokkal, vízzel és UV sugárzással szemben.
- Közepesen ellenáll a koncentrált savaknak és lúgoknak, valamint a benzinnek.
- CFC-mentes

ALKALMAZÁSOK

- Kevésbé alkalmas mozgó hézagok tömítésére, de kiválóan teljesít statikus tömítések esetén.
- Minden típusú hézaghoz alkalmas, sima és egyenetlen falakon egyaránt használható.
- Beltéri és kültéri használatra is alkalmas.

SZEMÜVEG

Szakítószilárdság (N/mm ²)	0.15 (DIN 53571)
% Szakadási nyúlás: DIN 53571	150
Nyomásterhelés utáni deformációs maradék: DIN 53572 (%)	25 - 35
Vízállóság	10% (at 30% compression)
Shore 00 keménység	20 - 40
Teljes végső szilárdság (órák)	0.125
Nyomásállóság	0 mp.: 20 - 35 K Pa 60 mp.: 10-20 K Pa (DIN 53577/ASTM 1667)
Hővezetési tényező (W/(m.K))	0.05
Vízfelvétel képesség	10 - 30%
Hőállóság	-30°C - +60°C
Páraáteresztő képesség: ISO 15106 (μ)	45 (DIN 53429)
Felbontatlan termékéletvárható idő	240 hónap

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

Szürke
15 mm, hossz 1 m : zsák 250x 1m - 20 egységek/raklap
20 mm, hossz 1 m : zsák 200x 1m - 20 egységek/raklap
25 mm, hossz 1 m : zsák 100x 1m - 20 egységek/raklap
30 mm, hossz 1 m : zsák 100x 1m - 20 egységek/raklap
40 mm, hossz 1 m : zsák 50x 1m - 20 egységek/raklap
50 mm, hossz 1 m : zsák 50x 1m - 20 egységek/raklap

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.