



TULAJDONSÁGOK

- Alacsony szagú
- Nem tartalmaz VOC-okat
- Javítja a parkettaragasztó tapadását az esztrichen
- Oldószer- és vízmentes
- Megakadályozza a maradék nedvességet az esztrichben
- 2 komponensű nedvesség- és tapadásgátló alapozó epoxi alapon

ALKALMAZÁSOK

- Alkalmos tapadóalapként szívó alapfelületeken, mint például cementkötésű esztrich, betonpadlók és száraz anhidrit esztrich ($<0,5\%$ maradék nedvességtartalom).
- Alkalmos tapadóalapként nem szívó alapfelületeken, mint például kerámia csempék és természetes kő.
- Alkalmos tapadóalapként padlófűtés esetén, ha a vakolat száraz.
- Használható szintetikus javítóhabarcsként repedésekhez és repedésekhez (≤ 20 mm) a betonon, ha finom, száraz homokkal van keverve.
- Alkalmos párazáró cementkötésű habarcsokhoz és betonhoz, legfeljebb 5% maradék nedvességtartalommal (karbidmérővel mérve).

SZEMÜVEG

Sűrűség (g/ml)	1.17
Konzisztencia	Folyékony
Keverési arány	2:1
Feldolgozási hőmérséklet	$> +10^{\circ}\text{C}$
Por száraz / (könnyen) járható	15 h
Padló lerakása (óra)	Min. 15 - max. 48
Keményítőrendszer	Kémiai reakció által keményedik meg
VOC	0 g/l
Viszkozitás (mPa.s, Brookfield)	600
Felbontatlan termékélettartam	12 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen $+10^{\circ}\text{C}$ - $+25^{\circ}\text{C}$ között.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

kannás + fémdoboz 2x 7,5l - 48 egységek/raklap

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Az aljzatnak szilárdnak, kellően stabilnak és tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- A sima aljzatokat lehetőleg érdesíteni kell az érintkezési felület növelése érdekében.
- Bármilyen repedések vagy repedések javításához szintetikus mozaik kell, amelyet Hydroblocker 2K keverésével lehet szilíciumhomokkal (arány 1/6) elérni.
- Padlófűtés esetén az aljzatnak szilárdnak, sűrűnek, kellően száraznak és nem lehet nedvességálló.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Anhidrit aljzatoknak kell kellően száraznak lenniük (<0,5% nedvességtartalom) és enyhén meg kell csiszolni őket.

Alkalmaz

Alkatrészek keverése

- Keverje össze (mechanikus keverővel alacsony fordulatszámon) a 2 komponenst a megfelelő keverési arányban.
- Várjon 5 percet, amíg a komponensek össze nem keverednek. Ez hozzájárul a jó eredmény eléréséhez.
- A Hydroblocker 2K nem hígítható.
- Figyelem: A pot life (30-40 perc) lejárta után a hőmérséklet 70-80°C-ra emelkedhet, és a termék gélesedéséhez vezethet.

Alapozóként történő alkalmazás (a padlólemez tapadásának javítása érdekében)

- Vigyen fel egyenletesen 1 réteg Hydroblocker 2K-t a padlólemezre hengerrel vagy ecsettel.
- Nagyon nedvszívó padlólemez esetén a minimális 15 órás száradási idő után javasolt a 2. réteg felhordása is.
- A padlólemeznek megfelelően telítettnek kell lennie. A helyes felhordás során egyenletes fólia alakul ki, amely elősegíti a ragasztó tapadását a padlólemez felületén.
- Kerülje a termék túlzott felhordását.
- A padlót 15-48 órán belül le kell fektetni. A várakozási idő homokkal történő beszórás esetén 7 napra meghosszabbítható.

Vízgátló réteggént történő alkalmazás (maradék nedvesség blokkolására) nedvszívó padlólemezre.

- Vigyen fel egyenletesen 2 réteg Hydroblocker 2K-t a padlólemezre hengerrel vagy ecsettel, legalább 15 órás szünettel (legkésőbb 48 órán belül).
- A padlólemeznek megfelelően telítettnek kell lennie. A helyes felhordás során egyenletes fólia alakul ki, amely blokkolja a maradék nedvességet, és elősegíti a ragasztó tapadását a padlólemez felületén.
- Kerülje a termék túlzott felhordását.
- A padlólemez alatti falakat is célszerű 1 réteg Hydroblocker 2K-val kezelni 5-6 cm magasságig.
- A padlót 15-48 órán belül le kell fektetni. A várakozási idő homokkal történő beszórás esetén 7 napra meghosszabbítható.

Fogyasztás

- Fogyasztás alapozóként: $\pm 6 \text{ m}^2/\text{liter}$ (1 réteg)
- Fogyasztás vízszigetelő réteggént: $\pm 3 \text{ m}^2/\text{liter}$ (2 réteg)

Befejezés

- A parketta ragasztásához használja a Parabond Parquet 1-komponensű hibrid polimer ragasztót vagy a Paracol Parquet 2C PU 2-komponensű ragasztót.

Tiszta

- A ki nem száradt terméket acetonnal lehet eltávolítani
- Szilárdulás után a terméket lehetőség szerint mechanikusan távolítsa el.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas kültéri használatra.
- Nem alkalmas nedvességzáróként felszálló nedvesség esetén. Ebben az esetben használja a Hydroblocker 3K-t.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Ne használja nem megfelelően száraz anhidrit esztrichnél (> 0,5% nedvesség, karbidmérővel mérve), az esztrich "rothadásának" elkerülése érdekében.
- Nem alkalmas vízbázisú ragasztók, mint a Paracol Universal Flooring közvetlen alkalmazására. Ebben az esetben vigye fel a terméket, csiszolja le, majd vigye fel a DL Egaline vagy a DL Maxi Egaline terméket.
- Padlófűtéssel kombinálva használható, de nem alkalmazható vízszigetelésként nem kellően száraz aljzatbetonra vagy emelkedő nedvesség esetén.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.