

**TULAJDONSÁGOK**

- Plasztikus-elasztikus, egykomponensű akril festőtömeg
- Nagyon jó tapadás alapozó nélkül tiszta és száraz felületeken
- Festhető száradás után
- Fejődés után fehér, de a megkeményedés után kristálytiszta lesz
- Oldószer- és ftalátmentes

ALKALMAZÁSOK

- Tömítés kis- és közepes mozgású hézagokban (legfeljebb 12,5%), például ajtó- és ablakkeretek, lépcsők, falak, padlók, mennyezetek körül...
- Alkalmas minden pórusos felületre (fa, kő, beton, vakolat...), fém és kerámia csempék.
- Kizárólag beltéri használatra.

SZEMÜVEG

Termék jellege	Akrilát diszperzió
Sűrűség (g/ml)	1.04
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +40°C
Hőállóság	-20°C - +80°C
Keményítőrendszer	Víz elpárolgása
Megkötési sebesség 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál (mm, 24 óra után)	0.5
Képződés 23°C-on és 50% páratartalomnál (min.)	90
Shore A keménység: ISO 868	33
Maximálisan megengedett deformáció: ISO 11600	12.5%
Modulus 100% nyújtáskor: ISO 8339 (N/mm²)	0.01
% Szakadási nyúlás: ISO 8339	300
Felbontatlan terméklejárhatóság	15 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

25 x patron 310ML/doboz - 1200 egységek/raklap
Átlátszó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**Készítmény**

- Fontos a megfelelő szellőzés a kezelés és az száradás során.
- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

Primer

- Tapadó alapozóként a termék egy része vízzel hígítható.

Alkalmaz

- Hordja fel a terméket a tubusból vagy a fóliás csomagolásból kézi vagy pneumatikus tömítőpisztoly segítségével.
- A fugaszélesség és -forma nagyon fontos. Kerülje a vékony fugákat.
- Ne terhelje a fugát hővel, mechanikailag vagy kémiaiilag a teljes kikeményedésig.

Ízületi méretek

- Megfelelő fugaszélesség: 5 mm-től 25 mm-ig, 10 mm-es szélességű fugák: a fugamélységnek megegyeznie kell a fugaszélességgel
- 10 mm-nél szélesebb fugák: a fugamélység = (fugaszélesség / 3) + 6 mm.

Befejezés

- Simítsa a hézagok kialakítása előtt a Perfect Joint Tool simítóval vagy vízzel megnedvesített glettvassal.

Tiszta

- Az eszközöket, felületeket és a ki nem száradt maradványokat vízzel lehet tisztítani.

Festék

- A rendelkezésre álló festéktípusok széles skálája miatt javasolt előzetesen tesztelni a gitt/ragasztó és a festék közötti kompatibilitást.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas állandó vízbemerítésre
- Nem alkalmas bitumenes felületeken való használatra.
- Nem alkalmas PE, PP, PA, PTFE (Teflon) felületeken való használatra.
- Nem alkalmas üvegkötésekhez.
- A gitt a víz elpárolgása révén köt ki. Alacsony hőmérsékleten és magas páratartalom mellett az elpárolgás és így a kötés is lassabb.
- Eső és fagyveszély esetén ne dolgozzon fel.
- Kültéri használat esetén védje a fugát az esőtől a kötés ideje alatt, majd a teljes kötés után festse át.
- Nem alkalmas dilatációs hézagokra (tágulási hézagokra).
- Kerülje a víz (eső vagy más formák) minden érintkezését 2 órán át a vízszigetelő termék felhordása után a kimosódás megakadályozása érdekében.
- Nem alkalmas üvegen való használatra.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.