



TULAJDONSÁGOK

- Felhasználásra kész
- Alacsony szagú
- Gyorsan száradó.
- Vezérlőszínnel. A száradási idő után színváltozás következik be: a világoskék alapozó átlátszóbbá válik, ami után megkezdődhet a további munka.
- Alacsony fröccsenés a felhordáskor
- Javítja a kiegyenlítő habarcsok tapadását
- Oldószermentes

ALKALMAZÁSOK

- Alkalmos tapadóalapként nem szívó alapfelületeken, mint például kerámia csempék és természetes kő.
- Alkalmos padlófűtéssel rendelkező padlókhöz és padlóhűtés (visszafordítható rendszer) (a padlógyártó jóváhagyásától függően), ha teljes felületen fogazott glettőkanállal alkalmazzák.
- Tapadó alapozóként DL (Maxi) Egaline-hez rétegenkénti kiegyenlítés esetén.

SZEMÜVEG

Száradási idő (rétegvastagságtól és atmoszférikus körülményektől függően)	60 perc
Keverési arány	Hígítatlan
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +30°C
Felbontatlan termékéletvárakozás	24 hónap
Tárolási feltételek	Álló helyzetben szállítandó és tárolandó száraz, hűvös helyen +5°C-+30°C között.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

kannás 5l - 100 egységek/raklap

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Készítmény

- Távolítsa el mechanikusan az egyenetlenségeket, például a régi ragasztómaradványokat.
- A sima aljzatokat lehetőleg érdesíteni kell az érintkezési felület növelése érdekében.
- A meglévő kerámia-, gránit-, márvány- vagy hasonló padlót alaposan zsírtalanítani kell, majd mechanikusan meg kell karcolni. Felszálló nedvesség esetén háromkomponensű Hydroblocker 3K alapozóval kell kezelni őket.
- Az aljzatnak tartósan száraznak, tisztának, por-, festék- és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. és nyomás- és alakállóknak kell lennie. Ellenőrizze, hogy az aljzat megfelel-e a vonatkozó szabványnak és műszaki előírásoknak.

Alkalmaz

- Használat előtt alaposan keverje össze vagy rázza fel a csomagolásban.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Egyenletesen, teljes fedést biztosítva, vékony rétegben hordja fel a hechtprimert a hordozófelületre hengerrel, ecsettel vagy más megfelelő szerszámmal, keresztirányban is.
- Kerülje a pocsoltyák kialakulását.
- Túl alacsony primerfogyasztás esetén a primer felület homokosodása léphet fel. Mindig vigyen fel elegendő primert.
- A **DL Egaline Primer** megszáradása után (kb. 1 óra) azonnal folytassa a munkát.
- Védje a felhordott és kikeményedett réteget a szennyeződésektől.

Fogyasztás

± 15-20 m²/liter

Tiszta

- Az eszközöket, felületeket és a ki nem száradt maradványokat vízzel lehet tisztítani.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

FIGYELMI PONTOK

- Nem alkalmas állandó vízbemerítésre
- Ne használja gipsz- vagy anhidridalapú aljzatokon.
- Nem ajánlott epoxiddal kombinálni (rossz tapadás).

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.