

**TULAJDONSÁGOK**

- Magas tapadási szilárdság.
- Dupla öntapadós fekete polietilén hab (zárt cellák)
- Béléssel védett
- Ellenáll víznek, tisztítószernek, alkoholnak, alifás oldószereknek és néhány aromás oldószereknek.

ALKALMAZÁSOK

- Kisfahasító ragasztás

SZEMÜVEG

Teljes végső szilárdság (órák)	0.1
Ragasztás: AFERA 4001	23°C: > 25 N/25 mm 70°C: > 5 N/25 mm
Statikus nyíró szilárdság 25x25mm - 1KG rozsdamentes acélon (FTM8): órák	± 1000 óra
Kohézió: AFERA 4012	23°C: > 90 N 70°C: > 25 N
Nyújthatóság: DIN 53455	MD 14 N/15 mm CD 10 N/15 mm
Szakadásig nyúlás: DIN 53455	MD 350 % CD 350 %
Feldolgozási hőmérséklet	> +10°C
Hőállóság	-40°C - +100°C
Felbontatlan termékletartósság	24 hónap
Tárolási feltételek	Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +15°C až +25°C.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

Fekete
12 mm : 26 x tekercs 66M/doboz - 650 egységek/raklap
19 mm : 16 x tekercs 66M/doboz - 400 egységek/raklap
25 mm : 12 x tekercs 66M/doboz - 300 egységek/raklap
30 mm : 10 x tekercs 66M/doboz - 250 egységek/raklap

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**Készítmény**

- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.