

TULAJDONSÁGOK

- Magas tapadási szilárdság.
- Kétoldalas öntapadós szerelőszalag
- A Mirofix ragasztó semleges és nem károsítja a tükör festését vagy ezüstözését.
- PE bevonatú, szilikonos papírból készült védőfóliával védve
- Jó ellenállás a nedvességgel és vegyszerekkel szemben
- Nagyon nagy nyíró szilárdság
- Nagyon nagy kezdeti tapadóképesség
- Mindkét oldalon gumialapú, nyomásérzékeny ragasztóval bevonva

ALKALMAZÁSOK

- Tükrök ragasztására használható anélkül, hogy pasztás ragasztóra lenne szükség.
- Nagyon jó tapadás fémhez, üveghez, tükörhöz, HPL-hez, homlokzati panelekhez, műanyagokhoz,...
- Függesztők, kábelbilincsek, visszapillantó tükrök, keretek, díszek rögzítése,...
- A Mirofix 3,2 x 12 mm a Parabond Panel rendszer része. Hozzájárul a homlokzati panel kezdeti tapadásához, és biztosítja a ragasztó optimális vastagságát.

**SZEMÜVEG**

Termék jellege	Zárt cellás PE hab
Teljes végső szilárdság (órák)	24
180° lehajlítási szilárdság rozsdamentes acélon 20 perc után (FTM1): N/25mm	3,2mm: >17; 1,6mm: >20; 0,8mm: >15
Statikus nyíró szilárdság 25x25mm - 1KG rozsdamentes acélon (FTM8): órák	> 1000
Feldolgozási hőmérséklet	+15°C - +30°C
Hőállóság	-40°C - +70°C
Felbontatlan termékéletvárhatósság	24 hónap

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

Fehér, Fekete
0,8 x 12 mm : 26 x tekercs 66M/doboz - 650 egységek/raklap
0,8 x 19 mm : 16 x tekercs 66M/doboz - 400 egységek/raklap
1,6 x 12 mm : 26 x tekercs 33M/doboz - 650 egységek/raklap
1,6 x 19 mm : 16 x tekercs 33M/doboz - 400 egységek/raklap
3,2 x 12 mm : 26 x tekercs 33M/doboz - 624 egységek/raklap
3,2 x 12 mm : 26 x tekercs 33M/doboz - 624 egységek/raklap
3,2 x 19 mm : 16 x tekercs 33M/doboz - 384 egységek/raklap

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**Készítmény**

- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- Az alapfelületnek síknak kell lennie, hogy a szalag teljesen érintkezzen vele.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

Alkalmaz

TÜKRÖR

- A Mirofixet kizárólag függőlegesen és megszakítás nélkül kell felvinni a tükör hátoldalára.
- A helyes elhelyezéshez és hosszhoz vegyük figyelembe a tükör méreteit és súlyát. Minimális szalagmennyiség: 40 cm²/kg tükör, csíkokban, szimmetrikusan elosztva a teljes felületen.
- A szalagot erősen nyomjuk rá hengerrel (minimum 2 kg/25 mm).
- Távolítsa el a védőfóliát és helyezze el a tükröt, szükség esetén vákuemelő segítségével. Használjon villa blokkokat a pontos pozicionáláshoz.
- A tükröt nyomja a falhoz a Mirofix csíkok mentén. Ezt követően a pozíció módosítása már nem lehetséges.
- A nehéz tükröket 24 órán át támassza alá.

FASÁDPANEL

- A Mirofix a Parabond Panel rendszer része. Az általános telepítési utasítások a telepítési [brosúrában](#) található.
- A Mirofixet kizárólag függőlegesen és megszakítás nélkül kell felvinni a tartószerkezetre.
- A szalag megfelelő elhelyezéséhez és hosszához vegye figyelembe a tartórudak méreteit, a panelek méreteit, valamint a ragasztó számára szükséges helyet a szalag mellett (min. 2 cm), hogy a ragasztó ne kerüljön a szalag és a panel közé.
- A szalagot erősen nyomja rá hengerrel (minimum 2 kg/25 mm).
- A védőfóliát csak a ragasztó felvitele után távolítsa el.
- A homlokzati panelt vákuemelő és szükség esetén villa blokkok, távtartók vagy vízszintes beállító rúd segítségével helyezze el. Ha a panel érintkezik a szalaggal, már nem lehet újrapozicionálni.
- A panelt a Mirofix csíkok mentén az előírt nyitott időn belül erősen nyomja rá.

FIGYELMI PONTOK

- Mindig sík felületre vigye fel. Egyenetlen felületek (pl. csempefugák) a szalag leválását okozhatják.
- A szalag ragasztórétege nyomásérzékeny. Minél erősebben nyomják rá, annál jobb a tapadás.
- Ne alkalmazza poros felületeken, például vakolaton vagy kezeltlen habarcsfelületen.
- Ajánlott először tapadási tesztet végezni minden felületen.
- Ne használja lágyítót tartalmazó felületeken (bitumen, szilikon).
- 70x70x0,4 cm-nél nagyobb tükrök rögzítéséhez használja a Paracol Miroseal MS-t.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

Az SHR által a BRL4101-7 szerint tesztelve, és szerepel a KOMO tanúsítványban, 21184/25. szám alatt homlokzati panelek ragasztására.



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.