

**TULAJDONSÁGOK**

- Szerkezeti ragasztó mastix formájában
- Vízbázisú
- Magas végállóság
- Tömési tulajdonságokkal.
- Azonnali tapadás: rögzítés szegek vagy csavarok nélkül
- Alacsony szagú
- Oldószermentes

ALKALMAZÁSOK

- Polisztirol és expandált poliuretán elemek ragasztása és tömítése.
- Ragasztás betonra, téglára, vakolatra, fára, fémre, PVC-re...

SZEMÜVEG

Termék jellege	Vízben diszpergált szintetikus elasztomer
Sűrűség (g/ml)	1.65
Konzisztencia	paszta
Hőállóság	-25°C - +70°C
Nyitva tartás 23°C-on és 50% relatív páratartalomnál	13 - 18 perc
VOC	< 50 g/l
Fa/fa szakítószilárdsága 20°C-on (kg/cm ²)	45
Felbontatlan terméklejárhatóság	15 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

25 x patron 310ML/doboz - 1200 egységek/raklap
Fehér

HASZNÁLATI UTASÍTÁS**Készítmény**

- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.
- A felhasználónak magának kell ellenőriznie a termék alkalmazására való alkalmasságát. Szükség esetén forduljon műszaki szolgálatunkhoz.

Alkalmaz

- Szálanként vagy tömbökben vigye fel az anyagra vagy az aljzatra.
- Nyomja a ragasztandó anyagot a megfelelő helyzetbe.
- Az újrapozícionálás 30 percig lehetséges.
- A 8 kg/m³-nél nehezebb anyagokat 8-15 órán keresztül kell alátámasztani.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Jó ragasztószilárdság 1 óra elteltével érhető el, de 24-48 órát kell várni, mielőtt a felületet húzóerőnek tennénk ki.

Tiszta

- Az eszközöket, felületeket és a ki nem száradt maradványokat vízzel lehet tisztítani.

BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

TECHNIKAI ENGEDÉLYEK ÉS MINŐSÉGI CÍMKÉK

- Francia VOC-kibocsátási osztály A+



Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.