



## TULAJDONSÁGOK

- Alapozó szilikon tömítőanyaghoz
- Elősegíti a szilikon tömítőanyag tapadását az aljathoz
- Gyulladáspon t DIN 51794: +420°C

## ALKALMAZÁSOK

- Alkalmas nem pórusos anyagokhoz, bizonyos műanyagokhoz és festékekhez.

## SZEMÜVEG

Termék jellege	Szilongyanta-oldat reaktiváló adalékkal
Sűrűség (g/ml)	0.76
Konzisztencia	Folyékony
Száradási idő (rétegvastagságtól és atmoszférikus körülményektől függően)	60 perc
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +25°C
Lángpont (CC, °C)	+9 (DIN 51755)
Öngyulladás hőmérséklet	DIN 51794: +420°C
Felbontatlan termékéletvárható idő	12 hónap
Tárolási feltételek	Tárolja száraz, hűvös helyen +5°C-+25°C között. Kerülje a közvetlen napfényt.

## CSOMAGOLÁS ÉS SZÍN

kannával 1l - 104 egységek/raklap

Átlátszó

26 x kannával 250ML/doboz - 1664 egységek/raklap

Átlátszó

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Készítmény

- Az alapnak szilárdnak, egyenletesnek, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Szükség esetén zsírtalanítsa Parasilico Cleaner, MEK, alkohol, etanol segítségével.

### Alkalmaz

- A primeret ecsettel vigye fel a felületre.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.

- Amikor a primer megszáradt, vigye fel a szilikon tömítést. Minél gyorsabban a száradás után, annál jobb. A szilikon tömítést legkésőbb 16 órán belül alkalmazza. Ha ezt az időt túllépi, újabb primer réteg alkalmazása szükséges.

## Fogyasztás

Max. 10,75 m<sup>2</sup>/liter

## BIZTONSÁG

További információért tekintse meg a biztonsági adatlapot a csomagoláson.

Az adatlapon szereplő adatok a laboratórium legfrissebb adatai alapján készültek. A műszaki jellemzők módosíthatók, módosíthatók. Nem a teljesség igénye. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a kívánt alkalmazásra Ennek érdekében az általános értékesítési feltételeink érvényesek.